

检查井砌块砖的体积计算

产品名称	检查井砌块砖的体积计算
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

检查井砌块砖的体积计算，下面的方法描述了用砂/石配成混凝土块的制备，其它类型的混凝土体也可采用下面的试验方法，但吸水试验不适用于这类混凝土体。

混凝土块或混凝土板是由1份（以重量计）波特兰水泥加入到4.5-5.5份（以重量计）骨料中组成。骨料粒度为0-8mm，砂石尺寸的变化在图2的曲线A和曲线B之间。该混凝土的混合物中粒度小于0.125mm的全部细料，包括波特兰水泥的比重约为500kg/m³。水/水泥为0.5，混凝土混合物在机械搅拌机中充分混全后用瓦刀拌合到所需尺寸的模具中。在振动台上以50Hz的频率振实90秒。

检查井砌块砖的体积计算，混凝土块从模具中取出前应在温度为（23±2）和湿度为（50±5）%RH的条件下保存48h。脱膜后彻底洗净任何脱模剂。混凝土块垂直地相互间隔开浸入（20±2）的水中保留6天，然后放在温度为（23±2）和湿度为（50±5）%RH的空气中保留21天。按附录A和图A.1所示的方法，此混凝土安装面在4h后有0.5cm³到1.5cm³的表面水吸收。在试验部件安装之前用湿法从混凝土板上切下混凝土试块，并在温度为（23±2）和湿度为（50±5）%RH的条件下少干燥24h.5.4环氧树脂粘合剂