

公路灌缝胶厂家 沥青灌缝胶 路面灌缝胶路面裂缝处理

产品名称	公路灌缝胶厂家 沥青灌缝胶 路面灌缝胶路面裂缝处理
公司名称	天津东洋建特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市河东区创智大厦1号楼1211
联系电话	022-58136632 18920504691

产品详情

灌缝胶

产品特点

本品为混凝土结构性微细裂缝灌浆处理用树脂胶，采用低粘度环氧树脂、高聚物乳液等配以各种添加剂、活性助剂改性精制而成。该胶不含挥发性溶剂，具有树脂本体收缩小、强度高、韧性好、适应力强等特点。

产品用途

适用于灌补>0.5mm的结构性微细裂缝，亦可对砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙等各种状况进行灌浆加固处理。

性能指标

胶体性能	性能项目	检验结果	性能要求
	钢—钢拉伸抗剪强度标准值 (Mpa)	17.1	15
	抗拉强度	28.3	25
	受拉弹性模量 (Mpa)	1.59×10^3	1.5×10^3
	抗压强度 (Mpa)	62.8	50
	抗弯强度 (Mpa)	32.1	30，且不得呈脆性（碎裂状）

施工工艺

- 1、调查裂缝现状：宽度、长度，是否贯通，是否漏水，开裂时间，使用材料，环境条件等。分析开裂原因，制定修复方案。
- 2、清理裂缝表面灰尘，确保干燥牢固。按15-20cm间距标出注入口，尽量位于裂缝较宽、开口较通畅位。
- 3、采用封缝胶在预先标出的注入口上粘贴底座，并沿裂缝表面涂刮封缝胶，宽度5cm，确保封严。
- 4、按比例配制灌封胶，吸入注浆器中，把装有灌封胶的灌浆器旋紧于底座上，松开弹簧进行注胶，直至注满全部裂缝，树脂初固24小时，完全固化72小时。
- 5、注胶完毕后，拆除灌浆器，基层复原注胶完毕应立即拆下灌浆器，用酒精浸泡清洗。待树脂固化后可敲掉底座及堵头，必要时可用砂轮机对表面封缝胶进行打磨，恢复基层原状。

注意事项

- 1、本产品适用于5度以上环境，温度低于5度时必须采取升温措施。
- 2、混凝土表面有明水时应擦去并使用热风机吹干后再使用本产品。
- 3、使用时应通风换气，配带防护眼镜、手套、穿紧口工服，用后应及时洗手。
- 4、灌缝胶为双组份胶液，使用时按配合比均匀后即可开始注入，一次性配合量以不超过500g为宜，随配随用，初固24小时，完全固化72小时，如果一次性配胶量过多，初凝时间会相应缩短。

包装储运：

- 1、包装规格：4kg+1kg/组。
- 2、本品应密封储存在环境温度5 -40 的干燥洁净库房内，不得露天堆放或雨淋，包装开启后应及时用完，不得长时间存放。
- 3、本品在常温下储存12个月。

4、本品为非危险品，可以按一般化学建材运输。