

环氧自流平施工厂家 环氧自流平 华晨美涂

产品名称	环氧自流平施工厂家 环氧自流平 华晨美涂
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

石英砂充分混合搅拌均匀

排除水分的方法如下：

通风：加强空气循环，加速空气流动，带走水分，促进混凝土中水分进一步挥发。

加热：提高混凝土及空气的温度，加快混凝土中水分迅速蒸发。

(二)底漆施工

基层面处理好后，其含水率小于8%时，用大功率吸尘器吸净地面的残渣、粉尘等。

将低粘度无溶剂环氧封闭底漆按比例混合，充分搅拌均匀，在可使用的时间内滚涂或用刮片涂装，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

涂装时直薄而均，涂装后有光泽，环氧自流平，无光泽之处在适当时候进行补涂。

(三)中涂施工

中涂施工比较关键，将环氧色浆、固化剂与适量混合料石英砂充分混合搅拌均匀，用锯齿镘刀满刮一层填平砂孔，使表面平整。施工过程中，用镘刀齿尖除去气泡，并挑去粗粒杂质；中涂层固化后，刮涂填平腻子并打磨平整，为面涂提供良好表面。

(四)面涂施工

将环氧色浆及固化剂混合均匀后，采用专用镘刀均匀涂抹保持平整。涂装时发现杂质立即除去，大气泡用齿尖除去。

加入固化剂后的面漆必须在30分钟内使用完毕，搅拌桶内涂料若呈硬化状态时，必须停止使用并更换搅拌桶。

面涂必须一次性施工完成，且前后桶应连续衔接，环氧自流平施工工艺，以免材料表面接近固化而无法流平

环氧自流平地坪面漆，对施工和固化环境条件是有要求的

环氧自流平地坪面漆，对施工和固化环境条件是有要求的，专业施工环氧自流平，这个要求体现在以下两个方面：

--底材表面温度、施工环境温度不宜低于5摄氏度（在10摄氏度以上），环氧自流平施工厂家，环氧树脂和固化剂才能发生正常反应，低于此温度，固化过于缓慢。

--自流平面漆施工和固化期间，环境相对湿度不应高于80%，湿度过大时，水汽会在未干漆面凝结并与胺固化剂反应，造成涂膜表面光泽降低、发雾、发白（白华）、发粘、油点、硬度低等缺陷。

环氧自流平地坪性能特点

平整度高，耐磨、美观、防尘、强度高、易清洗、低维护费、耐药抗化学性好、抗机械强度高。

环氧自流平地坪性能特点

- 1、基面打磨、除尘;
- 2、涂刷封闭底漆;

- 3、刮涂中涂砂浆层;
- 4、刮涂中涂腻子层
- 5、中涂打磨、吸尘;
- 6、镘涂自流平环氧面漆。

环氧自流平地坪的平整度是人工无法企及的，强度高、不龟裂、光洁度光亮度高、耐酸耐碱耐油、洁净无尘、整体无缝。可以满足净化厂房的设计要求，大量用于电子、、生化、食品、光电、精密仪器等行业，是高科技产业必不可少的地面装饰洁净地坪。

环氧自流平施工厂家-环氧自流平-华晨美涂由天津华晨美涂科技有限公司提供。“环氧自流平”选择天津华晨美涂科技有限公司，公司位于：天津市南开区华苑新城程华里3-2-202，多年来，华晨美涂坚持为客户提供好的服务，联系人：陶经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华晨美涂期待成为您的长期合作伙伴！