

天津丙乳砂浆厂家能快速应用使用 新旧桥梁维修修补加固

产品名称	天津丙乳砂浆厂家 能快速应用使用 新旧桥梁维修修补加固
公司名称	天津东洋建特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市河东区创智大厦1号楼1211
联系电话	022-58136632 18920504691

产品详情

丙乳砂浆

一、产品简介

聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆又称丙乳砂浆，是采用聚丙烯酸酯乳液配制而成，具有强度高、粘接力强、耐腐蚀等特点，可用作混凝土构筑物的表面抹灰及蜂窝、漏筋等缺陷修补处理和找平。新旧桥梁维修修补加固/水利大坝耐冲刷修补加固/混凝土缺陷修补找平,强度高/固化快,能快速应用使用.

二、适用范围

- 1、修补新老混凝土的面层缺损，有效地阻止钢筋再度锈蚀的作用。
- 2、民用建筑、古建筑和工矿厂房、道路、桥梁及涵洞等构筑物所造成的任何结构的缺损或钢筋保护层的损坏，均将得到修复和修饰。
- 3、可做粘钢结构加固及粘贴纤维面层的加固时做底层找平。
- 4、可用于港口、化工厂房等腐蚀环境结构工程的耐腐蚀材料的修复。

三、产品特点

- 1、具有抗渗、抗冻，并与多种材料的粘结力很强。

- 2、热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。
- 3、可在潮湿基材表面施工，不需干燥。
- 4、不燃、不爆、不污染环境，对人体健康无害。
- 5、操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

四、物理性能指标

修补厚度 (mm)	操作时间 (min)	抗折强度 (mpa)	抗压强度 (mpa)	粘接强度
3~10	30	4.5	28d 30	28d 1.2

五、施工说明

- 1、打开桶盖，将桶内粉料、液料分别取出。
- 2、先将液料倒入容器中，并充分搅拌均匀，再将粉料边搅拌边慢慢的倒入容器中，直至搅拌均匀即可。
- 3、如果混合后胶泥较粘稠或者不易搅拌均匀，本包装可加入适量的洁净水搅拌，不影响本品的性能。
- 4、丙乳砂浆在混凝土或水泥砂浆基层上进行施工时，基层应先用清水冲洗，并保持潮湿状态，施工时基层不得有积水。
- 5、丙乳砂浆边摊铺边压抹，宜一次抹平，不宜反复抹压。当有气泡时应刺破压紧，表面应密实。
- 6、在立面或仰面施工时，当压抹面层厚度大于10mm时，应分层施工，分层抹面厚度宜为5mm-10mm.待前一层干至不粘手时，再进行下一层施工。

六、养护说明

- 1、丙乳砂浆抹面后，表面干至不粘手时，可采用喷雾或覆盖塑料薄膜等进行养护。塑料薄膜四周应封严，并应潮湿养护7d，再自然养护21d后方可使用。
- 2、丙乳砂浆整体面层应与基层粘结牢固，表面应平整，无裂缝、空鼓等缺陷。

七、注意事项

- 1、本品为水泥基材料，其完全硬化周期需要28天，修补完毕24~48小时后即可进行下一道工序的施工。
- 2、丙乳砂浆一经拌合，需在1小时内用完；拌制好的丙乳砂浆应在初凝前用完，当有凝胶、结块现象时，不得使用。

3、除本包装内材料可加入适当的水调和外不得加入任何外加剂以及辅料。

4、丙乳砂浆施工环境温度宜为10 —35 ，当施工环境温度低于5 时，应采取加热保温措施。不宜在大风、雨天或阳光直射的高温环境中施工。

5、丙乳砂浆不应在养护期少于3d的混凝土或水泥砂浆基层上施工。

八、保质与储藏

1、本产品包装规格为20kg/桶，未开封保质期为6个月。

2、本品不易燃、不易爆，符合绿色环保的要求。

3、可按一般货物运输与储存无特殊的规定。