

阿沃德 醇酸面漆MC- ALT-2

产品名称	阿沃德 醇酸面漆MC- ALT-2
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中海油 阿沃德 型号:MC- ALT-2 产地:江苏 常州
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

中海油 阿沃德 醇酸面漆MC- ALT-2

产品介绍

MC-ALT-2 是由醇酸树脂、颜填料、催干剂等组成，有良好的施工性能。漆膜光亮丰满，色彩鲜艳，有良好耐侯性。

推荐用途

适用于船舶内舱、客舱、餐厅、走廊、一般陆上钢结构的表面装饰。

推荐膜厚与涂布率

干膜厚度， μm 30 ~ 50

湿膜厚度， μm 52.6 ~ 87.7

理论涂布率, m^2/l 19 ~ 11.4

基本特性

颜色 各色

体积固体份, % 57 ± 3

闪点, 35 ± 2

比重(混合), g/ml $1.35 \pm 0.05/1.05 \pm 0.05$ (荧光、清漆)

挥发性有机物含量, g/l 380 ± 10 (白)

光泽 有光/亚光

耐水性 较好

柔韧性好

表面处理

涂有油漆的表面:

醇酸底漆,或清洁、干燥的其它兼容底漆。

施工条件

底材温度应当至少高于空气露点温度 3 , 温度和相对湿度应当在底材附近测量。在狭窄区

域通常需要良好的通风以确保正常干燥。

施工方式

喷涂: 无气喷涂或空气喷涂。

刷涂：建议在预涂和小面积涂装时采用，但必须达到规定的干膜厚度。

辊涂：可以使用，在采用辊涂时必须注意保证足够的干膜厚度。

施工参数

混合比（重量）单组分

稀释剂/清洗剂 MC-CX-1

无气喷涂的建议参数

稀释剂用量 0~5%（以油漆重量计）

喷嘴压力 17~20 MPa.

喷嘴孔径 0.38~0.53 mm.

喷幅 40~80 °

过滤器 确保滤网清洁

干燥时间

通风状况、温度、漆膜厚度、涂层度数等因素均会影响干燥时间，下表所列典型数据基于下

列条件：通风良好（室外或空气自然流通）、典型膜厚、在惰性底材上的单道涂层。

底材温度， ° C 5 10 23 40

表干，小时 5 4 3 1

硬干，小时 48 36 24 16

***短涂覆间隔，小时 48 36 24 16

上述数据仅供参考，实际干燥时间、涂覆间隔取决于漆膜厚度、通风状况、湿度、下层油漆、提前装卸需求和机械强度等。

典型油漆配套

醇酸底漆 2 × 40 μ m

醇酸面漆 2 × 40 μ m

根据具体情况可以制定其它配套。

贮存

应储存在阴凉、干燥、通风处，远离热源和火源。

包装容器必须保持密闭。

包装规格

置于18升容器中或协商。

健康和安全

使用前和使用过程中请注意包装容器上的警告标识。小心使用本品，避免漆雾吸入和皮肤接

触油漆。油漆溅在皮肤上应当立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗，尽量避免使用有机溶剂

擦洗；溅入眼睛时应用水充分冲洗并立即就医***。在通风良好的情况下使用本品，在狭窄

处和空气不流通处施工，必须提供强制通风，施工人员采取相应措施加强劳动保护。

有关健康和安全的详细资料及使用本产品的注意事项，请咨询本公司。

声明

以上提供的信息完全基于我们在研发和生产中所获得的认识。但由于产品的使用通常都是在
我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说
明书的权利。

中海油常州涂料化工研究院/中海油常州环保涂料有限公司