

# 中海油阿沃德丙烯酸面漆MC-AP-2

产品名称	中海油阿沃德丙烯酸面漆MC-AP-2
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中海油阿沃德 型号:MC-AP-2 产地:江苏常州
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

## 产品详情

中海油阿沃德丙烯酸面漆MC-AP-2

### 产品介绍

MC-AP-2是由丙烯酸树脂、颜料、添加剂等组成的单组分漆，具有良好的保光保色性和低

温快干性，施工方便。

### 推荐用途

可用于民用、工业建筑的混凝土构造或钢结构表面涂装，适合设备的标志。

### 推荐膜厚与涂布率

干膜厚度， $\mu\text{m}$  30~60

湿膜厚度， $\mu\text{m}$  86~171

理论涂布率, m<sup>2</sup>/l 11.75.8

基本特性

颜色 各色

体积固体份, % 35 ± 2

闪点, 25 ± 2

比重(混合), g/ml 1.17 ± 0.05

挥发性有机物含量, g/l 560 ± 10

柔韧性好

光泽 半光

表面处理

涂有油漆的表面:

清洁、干燥和完好的兼容底漆。底漆损伤部位必须喷射处理至

2

1

2 Sa

或动力处理至St3级,

并对这些部位补涂底漆。

前道漆应完全干燥, 除尽漆膜上的油污和杂物。

其它表面：

可用于其它表面。请咨询本公司以获得进一步的资料。

## 施工条件

底材温度应当至少高于空气露点温度3 ，相对湿度不超过85%，温度和相对湿度应当

在底材附近测量。

在雨天或潮湿的天气下不建议施工，在狭窄区域通常需要良好的通风以确保正常干燥。

夏季气温较高，溶剂挥发过快而影响涂层外观。

## 施工方式

喷涂：无气喷涂或空气喷涂。

## 施工参数

稀释剂/清洗剂 MC-AX-1

无气喷涂的建议参数

稀释剂用量 0~20%（以油漆重量计）

喷嘴压力 15~20 MPa（约150~200 kg/cm<sup>2</sup>）

喷嘴孔径 0.33~0.46 mm

喷幅 40~80 °

过滤器 确保滤网清洁

干燥时间

通风状况、温度、漆膜厚度、涂层度数等因素均会影响干燥时间，下表所列典型数据基于下

阿沃德?

1 12 2 - 2016 中海油常州涂料化工研究院 有限公司

中海油常州环保涂料有限公司

列条件：通风良好（室外或空气自然流通）、典型膜厚、在惰性底材上的单道涂层。

底材温度， ° C 0 5 10 23 40

表干，小时 2 1 2/3 1/3 1/6

硬干，小时 36 24 20 12 6

\*\*\*短涂覆间隔，小时 36 24 20 12 6

上述数据仅供参考，实际干燥时间、涂覆间隔取决于漆膜厚度、通风状况、湿度、下层油漆、

提前装卸需求和机械强度等。

典型油漆配套

上道漆：环氧底漆或环氧云铁漆 130 μ m

丙烯酸面漆 2 × 40 μ m

根据具体情况可以制定其它配套。

贮存

应贮存在阴凉、干燥、通风处，远离热源和火源。

包装容器必须保持密闭。

## 装卸

小心装卸。

## 包装规格

18升容器或协商。

## 健康和安全

使用前和使用过程中请注意包装容器上的警告标识，小心使用本品，避免漆雾吸入和皮肤接

触油漆。油漆溅在皮肤上应当立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗，尽量避免使用有机溶剂

擦洗；溅入眼睛时应用水充分冲洗并立即就医\*\*\*。在通风良好的情况下使用本品，在狭窄

处和空气不流通处施工，必须提供强制通风，施工人员采取相应措施加强劳动保护。

有关健康和安全的详细资料及使用本产品的注意事项，请咨询本公司。

## 声明

以上提供的信息完全基于我们在研发和生产中所获得的认识。但由于产品的使用通常都是在

我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说

明书的权利。

中海油常州涂料化工研究院/中海油常州环保涂料有限公司