

中海油 阿沃德氯化橡胶面漆MC-C2-1

产品名称	中海油 阿沃德氯化橡胶面漆MC-C2-1
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中海油 阿沃德 型号:MC-C2-1 产地:江苏 常州
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

中海油 阿沃德氯化橡胶面漆MC-C2-1

产品介绍

MC-C2-1 是以氯化橡胶为基料的防腐面漆。具有良好的耐水性、耐候性和耐化学品性，漆膜坚韧。

推荐用途

适用于船舶、集装箱、港口机械、化工设备等各种钢铁结构及水泥构建，在中等至严重腐蚀环境中为防护面漆。干燥条件下使用温度为 60 。

推荐膜厚与涂布率

干膜厚度， μm 30 ~80

湿膜厚度， μm 63.8~170

理论涂布率， m^2/l 15.7~5.9

基本特性

颜色 各色

体积固体份，% 47 ± 2

闪点， 29 ± 2

比重（混合）， g/ml 1.35 ± 0.05

挥发性有机物含量， g/l 1510 ± 10

光泽 平光/有光

耐水性 好

耐化学品性 好

表面处理

涂有油漆的表面：

清洁、干燥和完好的兼容底漆。

其它表面：

可用于其它表面，请咨询本公司以获得进一步资料。

施工条件

前道油漆应完全干燥，底材温度应当至少高于空气露点温度 3°C ，温度和相对湿度应当在底

材附近测量。在狭窄区域通常需要良好的通风以确保正常干燥。

施工方式

喷涂：无气喷涂或空气喷涂。

刷涂：建议在预涂和小面积涂装时采用，须达到规定的干膜厚度。

施工参数

混合比（重量）单组分

稀释剂/清洗剂 MC-CX-1

无气喷涂的建议参数

稀释量 0~10%（以油漆重量计）

喷出压力 15~20 MPa（约150~200 kg/cm²）

喷嘴孔径 0.4~0.5 mm.

喷幅 40~80°

过滤器 确保滤网清洁

干燥时间

通风状况、温度、漆膜厚度、涂层度数等因素均会影响干燥时间，下表所列典型数据基于下

阿沃德?

1 12 2 - 2016 中海油常州涂料化工研究院 有限公司

中海油常州环保涂料有限公司

列条件：通风良好（室外或空气自然流通）、典型膜厚、在惰性底材上的单道涂层。

底材温度，°C 5 10 23 40

表干，小时 5 3 1 0.5

硬干，小时 12 8 6 3

***短涂覆间隔，小时 12 8 6 3

上述数据仅供参考，实际干燥时间、涂覆间隔取决于漆膜厚度、通风状况、湿度、下层油漆、

提前装卸需求和机械强度等。

典型油漆配套

环氧底漆 70 μm

氯化橡胶面漆 2 × 50 μm

其它可用前道配套

氯化橡胶防锈漆、环氧沥青漆等。

根据具体情况可以制定其它配套。

贮存

应贮存在阴凉、干燥、通风处，远离热源和火源。

包装容器必须保持密闭。

装卸

小心装卸。

包装规格

18升容器包装或协商。

健康和安全

使用前和使用过程中请注意包装容器上的警告标识。小心使用本品，避免漆雾吸入和皮肤接触。油漆溅在皮肤上应当立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗，尽量避免使用有机溶剂擦洗；溅入眼睛时应用水充分冲洗并立即就医***。在通风良好的情况下使用本品，在狭窄处和空气不流通处施工，必须提供强制通风，施工人员采取相应措施加强劳动保护。

有关健康和安全的详细资料及使用本产品的注意事项，请咨询本公司。

声明

以上提供的信息完全基于我们在研发和生产中所获得的认识。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利。

中海油常州涂料化工研究院/中海油常州环保涂料有限公司