

绝缘漆、凡立水、烘干绝缘漆、烘干凡立水

产品名称	绝缘漆、凡立水、烘干绝缘漆、烘干凡立水
公司名称	福清晨越电子有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	类型:绝缘漆 颜色:黄色 品牌:晨越
公司地址	福清市融侨经济技术开发区
联系电话	86 0591 85382897 13960829693

产品详情

类型	绝缘漆	颜色	黄色
品牌	晨越	起订量	50
总固含量≥	45（%）	保质期	6（个月）

1038烘干绝缘漆

组 成：该漆是改性醇酸树脂与氨基树脂配制而成的透明黄色液体，用芳烃溶剂稀释。

主 要 特 性：该漆具有较高耐热性、强附着力、抗潮性和优良绝缘性能，并能耐化学气体腐蚀等；烘烤工艺简单、烘烤速度快。属b级绝缘材料。

用 途：适用于浸渍亚热带地区电机、电器、变压器线圈组及电子配件作抗潮绝缘。

技术性能指标：

项目	指标
原漆外观	黄色透明液体，无机械杂质
粘度（涂-4粘度计），s	25~45
酸值，mgkoh/g	≤8
固体含量（甲法），%	≥45
干燥时间（105±2℃），h	≤2
耐热性（150±2℃，烘30h后）	经3mm弯曲不开裂
耐油性（浸于10号变压器油中24h）	通过实验
吸水率，%	≤0.3
击穿强度（kv/mm）	

常态	≥70
浸水:25℃水中24小时	≥40
体积电阻率（ω/cm）	
常态	1*10^11
热态（130℃）	1*10^9
浸水（25℃，24hour）	1*10^10
厚层干燥（由70~80℃，在1h内匀速升温至105±2℃，烘干8h）	通过试验

施工方法：

- 1、凡立水与稀释剂按体积1：1兑稀并搅拌均匀就可用,也可以用0.9~1.0的比重计控制在0.92~0.93之间。
- 2、需含浸的电子工件放入含浸曹中，可真空含浸也可常态含浸。
- 3、若用红外隧道烘烤时，温度可在110℃~120℃，烘烤时间为1小时；若用烤箱烘烤时，建议80度烘烤1小时后升温到110~120℃烘烤，具体时间依据工件大小而定。

储存方式：

储存于密闭容器中，存放于阴凉通风处，不用时立即盖紧，严禁烟火。

突发事件处理：

- 1、此品严禁口服，若不小心溅入眼睛，不要搓擦，立即用自来水冲洗3分钟，必要时去医院就诊。
- 2、灭火时要用干粉灭火器灭火。

包装：180kg/桶,25kg/桶。