

# 水性绝缘漆、水性凡立水、环保绝缘漆

产品名称	水性绝缘漆、水性凡立水、环保绝缘漆
公司名称	福清晨越电子有限公司
价格	29.00/公斤
规格参数	类型:绝缘漆 颜色:黄色 品牌:晨越
公司地址	福清市融侨经济技术开发区
联系电话	86 0591 85382897 13960829693

## 产品详情

类型	绝缘漆	颜色	黄色
品牌	晨越	起订量	50
总固含量	45 ( % )	保质期	6 ( 个月 )

### 1030水性烘干绝缘漆

组成：该漆是通过先进工艺接枝聚合改进的可以溶于去离子水的水性绝缘漆。

：该漆具有较高耐热性、强附着力、优良绝缘性能，并能耐化学气体腐蚀、环境友好等；烘烤工艺简单、烘烤速度快。属b级绝缘材料。

用途：适用于浸渍亚热带地区电机、电器、变压器线圈组及电子配件作抗潮绝缘。

技术性能指标：

项目	指标
原漆外观	淡黄色透明液体，无机械杂质
粘度（涂-4粘度计），s	45~60
固体含量（甲法），%	45
干燥时间（105±2），h	2
耐热性（150±2，烘30h后）	经3mm弯曲不开裂
吸水率，%	1.0
击穿强度（kv/mm）	
常态	70

浸水:25℃水中24小时	40
体积电阻率 (Ω·cm)	
常态	1*10 <sup>10</sup>
热态 (130℃)	1*10 <sup>9</sup>
浸水 (25℃, 24hour)	1*10 <sup>9</sup>
厚层干燥 (由70~80℃, 在1h内匀速升温至105±2℃, 烘干8h)	通过试验

#### 施工方法：

1.凡立水与稀释剂按体积1：1兑稀并搅拌均匀就可用,也可以用0.9~1.0的比重计控制在0.92~0.93之间。

2.需含浸的电子工件放入含浸曹中，可真空含浸也可常态含浸。

3.若用红外隧道烘烤时，温度可在110℃~120℃，烘烤时间为1小时；若用烤箱烘烤时，建议80度烘烤1小时后  
再升温到110~120℃烘烤，具体时间依据工件大小而定。

#### 储存方式：

储存于密闭容器中，存放于阴凉通风处，不用时立即盖紧，严禁烟火。

#### 突发事件处理：

1、此品严禁口服，若不小心溅入眼睛，不要搓擦，立即用自来水冲洗3分钟，必要时去医院就诊。

2、灭火时要用干粉灭火器灭火。

包装：25kg/桶；180kg/桶。