

# 绝缘漆、凡立水、烘干绝缘漆、烘干凡立水

产品名称	绝缘漆、凡立水、烘干绝缘漆、烘干凡立水
公司名称	福清晨越电子有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	类型:绝缘漆 颜色:黄色 品牌:晨越
公司地址	福清市融侨经济技术开发区
联系电话	86 0591 85382897 13960829693

## 产品详情

类型	绝缘漆	颜色	黄色
品牌	晨越	起订量	50Kg
总固含量	45% ( % )	保质期	12个月 ( 个月 )

### 1038烘干绝缘漆

组成：该漆是改性醇酸树脂与氨基树脂配制而成的透明黄色液体，用芳烃溶剂稀释。

特性：该漆具有较高耐热性、强附着力、抗潮性和优良绝缘性能，并能耐化学气体腐蚀等；烘烤工艺简单、烘烤速度快。属b级绝缘材料。

用途：适用于浸渍亚热带地区电机、电器、变压器线圈组及电子配件作抗潮绝缘。

技术性能指标：

项目	指标
原漆外观	黄色透明液体，无机械杂质
粘度（涂-4粘度计），s	25~45
酸值，mgkoh/g	8
固体含量（甲法），%	45
干燥时间（105±2），h	2
耐热性（150±2，烘30h后）	经3mm弯曲不开裂
耐油性（浸于10号变压器油中24h）	通过实验
吸水率，%	0.3
击穿强度（kv/mm）	
常态	70

浸水:25 水中24小时 体积电阻率 ( /cm)	40
常态	1*10 11
热态 ( 130 )	1*10 9
浸水 ( 25 , 24hour ) 厚层干燥 ( 由70~80 , 在1h内匀速升温至105 ± 2 , 烘干8h )	1*10 10 通过试验

#### 施工方法：

- 1、凡立水与稀释剂按体积1：1兑稀并搅拌均匀就可用,也可以用0.9~1.0的比重计控制在0.92~0.93之间。
- 2、需含浸的电子工件放入含浸曹中，可真空含浸也可常态含浸。
- 3、若用红外隧道烘烤时，温度可在110 ~120 ，烘烤时间为1小时；若用烤箱烘烤时，建议80度烘烤1小时后再升温到110~120 烘烤，具体时间依据工件大小而定。

#### 储存方式：

储存于密闭容器中，存放于阴凉通风处，不用时立即盖紧，严禁烟火。

#### 突发事件处理：

- 1、此品严禁口服，若不小心溅入眼睛，不要搓擦，立即用自来水冲洗3分钟，必要时去医院就诊。
- 2、灭火时要用干粉灭火器灭火。

包装：180kg/桶,25kg/桶。