

# H级绝缘漆、H级烘干绝缘漆、H级高温绝缘漆

产品名称	H级绝缘漆、H级烘干绝缘漆、H级高温绝缘漆
公司名称	福清晨越电子有限公司
价格	69.00/公斤
规格参数	类型:绝缘漆 颜色:棕色 品牌:晨越
公司地址	福清市融侨经济技术开发区
联系电话	86 0591 85382897 13960829693

## 产品详情

类型	绝缘漆	颜色	棕色
品牌	晨越	起订量	50
总固含量	45 ( % )	保质期	6 ( 个月 )

### 1151聚酯亚胺烘干绝缘漆

组成：该漆是由酰亚胺改进聚酯树脂聚合而成的透明液体。

特性：该漆具有具有绝缘性能优、耐高温性能好、附着立强、耐腐蚀、环境友好等特点，属于h级绝缘材料。

用途：适用于浸渍亚热带地区电机、电器、变压器线圈组及电子配件作抗潮绝缘。

技术性能指标：

项目	指标
原漆外观	褐色透明液体，无机械杂质
粘度（涂-4粘度计），s	45~60
酸值，mgkoh/g	8
固体含量（甲法），%	45
干燥时间（155±2），h	2
耐油性（浸于10号变压器油中24h）	通过实验
吸水率，%	0.3
击穿强度（kv/mm）	
常态	60

浸水:25℃水中24小时 体积电阻率 (Ω·cm)	30
常态	1*10 <sup>14</sup>
热态 (130℃)	1*10 <sup>11</sup>
浸水 (25℃, 24hour) 厚层干燥 (由120~130℃, 在1h内匀速升温至155±2℃, 烘干8h)	1*10 <sup>12</sup> 通过试验

#### 施工方法：

- 1、凡立水与稀释剂按体积1：1兑稀并搅拌均匀就可用,也可以用0.9~1.0的比重计控制在0.92~0.93之间。
- 2、需含浸的电子工件放入含浸曹中，可真空含浸也可常态含浸。
- 3、若用红外隧道烘烤时，温度可在120℃~130℃，烘烤时间为2小时，再升温到150℃烘烤；若用烤箱烘烤时，建议130度烘烤2小时后，再升温到150℃烘烤，具体时间依据工件大小而定。

#### 储存方式：

储存于密闭容器中，存放于阴凉通风处，不用时立即盖紧，严禁烟火。

#### 突发事件处理：

- 1、此品严禁口服，若不小心溅入眼睛，不要搓擦，立即用自来水冲洗3分钟，必要时去医院就诊。
- 2、灭火时要用干粉灭火器灭火。

包装：25kg/桶。