

PA11法国阿科玛

产品名称	PA11法国阿科玛
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	120.00/kg
规格参数	品牌:PA11法国阿科玛 型号:P40挤出级 产地:PA11物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PA11法国阿科玛(P40挤出级) PA11物性参数

Rilsan BESNO P40 TL 物性表

由 Arkema Technical Polymers 提供

产品说明：

RilsanBESNOP40 TL树脂是一种由可再生资源生产的聚酰胺。这种天然等级是塑化的，专为挤出而设计。

总体
材料状态

已商用：当前有效
资料 1

Technical Datasheet (English)
搜索 UL 黄卡

Arkema Technical Polymers Rilsan
供货地区

北美洲 ;非洲和中东 ;拉丁美洲 ;欧洲 ;亚
添加剂

热稳定剂 ; 润滑剂 ; 增塑剂 ; 紫外线稳定剂
特性

UV Stabilized ; 光稳定 ; 经增塑 ; 可更新资源
外观

自然色
形式

粒子
加工方法

挤出 ; 型材挤出成型 ; 注射成型
物理性能

干燥

单位制

测试方法

调节后的
密度

1.05

g/cm

ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (235 ° C / 10.0 kg)

3.00

cm/10min

ISO 1133
吸水率 (饱和, 23 ° C)

1.6

%

ISO 62
机械性能
拉伸模量

360

MPa

ISO 527-2

330

拉伸应力 (屈服)

27.0

25.0

拉伸应变 (屈服)

30

32

标称拉伸断裂应变

> 50

冲击性能

简支梁缺口冲击强度

23 ° C

ISO 179/1eA

-30 ° C

kJ/m

简支梁无缺口冲击强度

多轴向仪器化冲击能量 (-30 ° C)

J

ISO 6603-2

多轴向仪器化冲击力峰值 (-30 ° C)

N