普通型、标准型、高纯型、高铝型、含锆型陶瓷喷吹、甩丝纤维毯。

产品名称	普通型、标准型、高纯型、高铝型、含锆型陶瓷喷吹、甩丝纤维毯。
公司名称	富阳海利尔纤维有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	
公司地址	杭州富阳区银湖街道受降村大树下
联系电话	86 0571 63417982/63417981 13706818352

产品详情

耐火温度	1100,1260,1350,1450（°C）	产地	富阳
品牌	海利尔	产品类别	硅酸铝耐火纤维毯
材质	普通型、标准型、高纯型、高铝型、含锆型陶瓷喷吹、甩丝纤维毯	导热系数（常温）	其他
等级	优	抗压强度	0.04（128kg/m3）
芯材	陶瓷纤维棉		

品名name 项目item	普通型 com	标准型 st	高纯型 hp	高铝型 ha
分类温度（°C） classification temperature(°C)	1100	1260	1260	1350
工作温度（°C） morking temp（°C）	＜1000	1050	1100	1200
颜色color	白white	洁白white	洁白white	洁白white
体积密度（kg/m3） density(kg/m3)	96~128	96~128	96~128	128~160
加热线收缩率%（128kg/ m3） reneatinglineshrinkage%（128kg/ m3）	1000°C*24h≤4	1000°C*24h≤3	1000°C*24h≤3	1000°C*24h≤3
各热面温度下导热系数（w/m.k）（体积密度（128kg/ m3） rateofthermalconductivity（w/m.k）（density128kg/ m3）	0.99 (400°C) 0.16	0.99 (400°C) 0.16	0.99(400°C) 0.16(800°C)	0.12(600°C) 0.20(1000°C)

	(800°C)	(800°C)	0.20(800°C)		
抗压强度（mpa）（体积密度（128kg/m3） tensilestrengh(mpa)（density 128kg/ m3）	0.04	0.04	0.04	0.04	
化学成分（%）typicalchemicalcomposition（%）					
al2o3	44	46	47~49	50~55	
al2o3+sio2	96	97	99	99	
al2o3+sio2+zro2	—	—	—	—	
zro2	—	—	—	—	
fe2o3	＜1.2	＜1.0	≤0.5	≤0.2	
k2o+na2o	≤0.5	≤0.5	≤0.2	≤0.2	
产品尺寸（mm） sizes(mm)	常用规格：7200*610*10-50；其它规格根据用户需要制作 common spectification:7200*610*10-50;other made according to customers requ				

技术特征：低导热率、地热容量，优良的抗拉强度，优良的热稳定和拉热震性，优良的隔热、防火、吸音性。

应用：1.工业建筑窑炉、加热装置、高温管道壁衬，2.化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬，3.电力锅炉、汽轮机及核电隔热，4.高层建筑防火、隔热，5.窑炉炉门、顶盖隔热，高温过滤材质