

# 普通型、标准型、高纯型、高铝型、含锆型陶瓷喷吹、甩丝纤维毯。

产品名称	普通型、标准型、高纯型、高铝型、含锆型陶瓷喷吹、甩丝纤维毯。
公司名称	富阳海利尔纤维有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	
公司地址	杭州富阳区银湖街道受降村大树下
联系电话	86 0571 63417982/63417981 13706818352

## 产品详情

耐火温度	1100,1260,1350,1450 ( )	产地	富阳
品牌	海利尔	产品类别	硅酸铝耐火纤维毯
材质	普通型、标准型、高纯型、高铝型、含锆型陶瓷喷吹、甩丝纤维毯	导热系数 ( 常温 )	其他
等级	优	抗压强度	0.04 ( 128kg/m3 )
芯材	陶瓷纤维棉		

品名name	普通型	标准型	高纯型	高铝型
项目item	com	st	hp	ha
分类温度 ( )				
classification temperature( )	1100	1260	1260	1350
工作温度 ( )				
morking temp ( )	< 1000	1050	1100	1200
颜色color	白white	洁白white	洁白white	洁白white
体积密度 ( kg/m3 )				
density(kg/m3)	96~128	96~128	96~128	128~160
加热线收缩率% ( 128kg/ m3 )	1000 *24h 4	1000 *24h 3	1000 *24h 3	1000 *24h 3
reneatinglineshrinkage% ( 128kg/ m3 )				
各热面温度下导热系数 ( w/m.k ) ( 体积密度 ( 128kg/ m3 )	0.99	0.99		
rateofthermalconductivity ( w/m.k ) ( density128kg/ m3 )	(400 )	(400 )	0.99(400 )	0.12(600 )
	0.16	0.16	0.16(800 )	0.20(1000 )

	(800 )	(800 )	0.20(800 )		
抗压强度 ( mpa ) ( 体积密度 ( 128kg/ m3 ) )					
tensile strength(mpa) ( density 128kg/ m3 )	0.04	0.04	0.04	0.04	
化学成分 ( % ) typical chemical composition ( % )					
al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	44	46	47~49	50~55	
al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> +sio <sub>2</sub>	96	97	99	99	
al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> +sio <sub>2</sub> +zro <sub>2</sub>	—	—	—	—	
zro <sub>2</sub>	—	—	—	—	
fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	< 1.2	< 1.0	0.5	0.2	
k <sub>2</sub> o+na <sub>2</sub> o	0.5	0.5	0.2	0.2	
产品尺寸 ( mm )	常用规格：7200*610*10-50；其它规格根据用户需要制作				
sizes(mm)	common specification:7200*610*10-50;other made according to customers requ				

技术特征：低导热率、地热容量，优良的抗拉强度，优良的热稳定和拉热震性，优良的隔热、防火、吸音性。

应用：1.工业建筑窑炉、加热装置、高温管道壁衬，2.化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬，3.电力锅炉、汽轮机及核电隔热，4.高层建筑防火、隔热，5.窑炉炉门、顶盖隔热，高温过滤材质