

PA6德国巴斯夫 B3ZG6 BK30564 含30%玻纤 高抗冲 刚性高 耐油

产品名称	PA6德国巴斯夫 B3ZG6 BK30564 含30%玻纤 高抗冲 刚性高 耐油
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	31.60/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PA6中文名称聚酰胺，俗称尼龙单6，系结晶性热塑性工程塑料。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。

用途：1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头等；

2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、垫圈等；

3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；

4、其他：建材、五金、渔网、渔具、纺丝、包装材料、编织袋、扎线带等。

分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。

应用范围

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、

推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机

滑轮套、牛头刨床滑块

电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、

活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

加工工艺:

干燥处理：由于PA6很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意，如果材料是用防水材料包装供应的，则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%，建议在80 以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时，建议进行温度为105 ，8小时以上的真空烘干。

熔融温度：230-280 ，对于增强品种为250-280 。

模具温度：80-90 ，模具温度很显著地影响结晶度，而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要，因此建议模具温度为80-90 。对于薄壁的、流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增模具温度可以提高塑件的强度和刚度，但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm，建议使用20-40 的低温模具。对于玻璃纤维增强材料模具温度应大于80 。

供应 PA6(尼龙单6)塑胶原料

美国杜邦,PA6,73G15HSL：15%玻璃纤维增强材料,热稳定剂，润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G15L：15%玻璃纤维增强材料,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G30HSL：30%玻璃纤维增强材料,热稳定剂，润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G30L：30%玻璃纤维增强材料,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G30T：30%玻璃纤维增强材料,抗冲击调节器。

美国杜邦,PA6,73G35HSL：35%玻璃纤维增强材料,热稳定剂，润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G45：45%玻璃纤维增强材料。联系

美国杜邦,PA6,73G45L：45%玻璃纤维增强材料,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G50HSLA：50%玻璃纤维增强材料。

供应PA6日本宇部1030B高粘度，挤出级供应PA6日本宇部1013NW8标准粘度，高速结晶供应PA6日本东丽CM1017标准等级，防火阻燃V-2供应PA6日本东丽CM1014-V0无卤防火阻燃V-0供应PA6日本东丽CM1001 G-15 GF15%增强，高流动，HB供应PA6日本东丽CM1001G-30 GF30%增强，高流动，HB供应PA6日本东丽CM1011G-15 GF15%增强，HB供应PA6日本东丽CM1011G-30 GF30%增强，HB供应PA6日本三菱1013G-15 GF15%增强，HB供应PA6日本三菱1013G-20 GF20%增强，HB供应PA6日本三菱1013G-30 GF30%增强，HB供应PA6日本三菱1015G-15 GF15%增强，HB供应PA6日本三菱1015G-30 GF30%增强，HB供应PA6日本三菱1015G-33 GF33%增强，HB供应PA6日本三菱3010GN15，3010N，3021GH30供应PA6德国拜耳B30S供应PA6德国巴斯夫B3EG6 HB GF30%高刚性 尺寸稳定供应PA6德国巴斯夫B3EG3 HB GF15%高刚性 尺寸稳定供应PA6德国巴斯夫B3WG3 HB GF15%供应PA6德国巴斯夫B3WG6 HB GF30%高刚性 尺寸稳定供应PA6荷兰DSM F223D快速成形，耐冲，抗疲劳供应PA6荷兰DSM K224-HG6 GF30%热稳定供应PA6荷兰DSM K224-PG6 GF30%增韧，耐寒供应PA6荷兰DSM K224-G6供应PA6荷兰DSM K225-KS非增强 无卤阻燃供应PA6德国巴斯夫B3EG10 HB GF50%高刚性，尺寸稳定供应PA6德国巴斯夫B3EG7 HB GF35%绝缘性好供应PA6德国巴斯夫B3WG7 HB GF35%高刚性 尺寸稳定供应PA6德国巴斯夫B36FN高速透明的流延薄膜、吹膜供应PA6德国巴斯夫B3S标准级，高流动供应PA6德国巴斯夫B3L

