

PC/ABS台湾台化AC3108 阻燃V0

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | PC/ABS台湾台化AC3108 阻燃V0 |
| 公司名称 | 东莞市文腾塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/kg |
| 规格参数 | 品牌:台湾台化 型号:AC3108 产地:阻燃V0 阻燃 无氯 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室 |
| 联系电话 | 0769-82933715 18128593518 |

产品详情

PC/ABS台湾台化AC3108 阻燃V0

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
|------|----------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 220 × 10kgf(98N ASTM) | D-1238(ISO 1133) | 20 | g/10min |
| | 熔体流动速率 | 200 × 5kgf(49N) ASTM | D-1238(ISO 1133) | 1.8 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | 23 /23 | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.05 | |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | 23 | ASTM D-785(ISO R-110 2039/2) | | R Scale |
| | IZOD冲击强度 | 23 ,1/4"厚 | ASTM D-256(ISO 14(137) R180) | | kg.cm/cm(J/m) |
| | 弯曲模数 | 23 | ASTM D-790(ISO 28000(2750) 178) | | kg/cm2(MPa) |
| | 抗张强度 | 23 | ASTM D-638(ISO 530(52) 527) | | kg/cm2(MPa) |
| 热性能 | 弯曲强度 | 23 | ASTM D-790 | 870(86) | kg/cm2(MPa) |
| | 卫氏软化点 | 1kg load | ASTM D-1525(ISO 306) | 103 | |
| | 热变形温度 | Unannealed 18.6kg /cm2(1/2"厚) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 88 | |
| | 燃烧性 | | UL 94 | 1/16"HB ALL Color | |
| | 热变形温度 | Annealed(80 × 8 | ASTM D-648(ISO 100 | | |

hr)

75/A)