

# 供应FUCHEM890耐高温富晨乙烯基脂树脂

产品名称	供应FUCHEM890耐高温富晨乙烯基脂树脂
公司名称	湖南宜科复合材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:富晨 型号:890 产地:上海
公司地址	金玉工业园69号
联系电话	13319600607

## 产品详情

### 890酚醛环氧乙烯基酯树脂

890酚醛环氧型乙烯基酯树脂,是上海富晨研制生产的一种综合性能优良的高温耐蚀树脂。

890食品级树脂通过国家卫生防疫部门检测,符合GB13115-1991《食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及玻璃钢制品卫生标准》的规定。

### 产品特点

- 较高的耐温性,热变形温度达180
- 优良的耐蚀性,对部分溶剂及氧化性介质的稳定性较高。

### 适用场合

- 适用于制作耐温较高的各种耐蚀整体玻璃制品及内衬
- 用于制作树脂砂浆,胶泥勾缝材料,耐温、耐蚀、耐部分溶剂的特种粘合剂。

### 液体树脂指标

项目	890	测试方法
外观	浅绿色透明液体	目测
酸值mgkoh/g	10.0 ± 4.0	GB/T2895-2008
粘度,mpas(25 )	300 ± 70	GB/T7193-2008
凝胶时间,min(25 )	20.0 ± 5.0	
固体含量,%	63.0 ± 3.0	GB/7193-2008

## 树脂浇铸体性能

项目	890	测试方法
拉伸强度,MPa	75~80	GB/2567-2008
拉伸模量,MPa	3400~3800	GB/T2567-2008
断裂伸长率,%	3.0~4.0	
弯曲强度,MPa	130~140	
弯曲模量,MPa	3500~3900	
热变形温度, (18MPa)	135~145	GB/T1634-2004
巴柯尔硬度	40~45	GB/T3854-2005
<p>包装与贮存</p> <p>本产品包装在清洁、干燥的容器内，净重200Kg/铁桶、20Kg/铁桶。</p> <p>贮存环境应阴凉、干燥、通风，24℃以下贮存期为六个月，不适当的贮存或运输条件会引起树脂贮存期的缩短。</p>		