

# LCP日本东丽L304G35 加纤增强级

产品名称	LCP日本东丽L304G35 加纤增强级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本东丽 型号:L304G35 产地:加纤增强级 阻燃 注塑级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

### LCP日本东丽L304G35 加纤增强级

工业材料：办公设备、软硬盘驱动器、复印机、耳机部件、立体声录放机外壳、恒速感应器装置、针式打印机线圈、针式打印机底座、传真机零部件；视听设备：扬声器震动板、耳机开关、照相机快门板、CD拾音器部件、照明器材；体育用品：渔网、网球拍、滑雪器材、游艇器材；医疗器材：外科设备、牙医工具箱、插管、刀具、消毒托盘、腹腔镜及齿科材料

#### 基填精磨增强材料

特性

部件标识代码

物理性能额定值单位制测试方法

1.65

收缩率

垂直流动方向：1.00 mm 1

0.83

流动方向：1.00 mm 2

-0.030

吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.010
硬度额定值单位制测试方法	105
抗机械强度额定值单位制测试方法	135
伸长率 (断裂)	3.0
弯曲模量	13000
弯曲强度	160
悬臂梁挠度额定值单位制测试方法	75
热性能额定值单位制测试方法(未退火)	270
线形热膨胀系数 - 流动	6.0E-6 到 2.5E-5
漏电强度额定值单位制测试方法	50
介电常数	4.10
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 3
可燃性等级(单位制测试方法)	V-0

