

# 沙伯基础15%玻纤增强PPE/PS NORYL EM7304F

产品名称	沙伯基础15%玻纤增强PPE/PS NORYL EM7304F
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

### 沙伯基础15%玻纤增强PPE/PS NORYL EM7304F

比重	1.15 g/cc	1.15 g/cc	ASTM D792
线性成型收缩率,Flow	0.0020 - 0.0030 cm/cm	0.0020 - 0.0030 in/in	SABIC Method
线性成型收缩率, 纵向	@Thickness 3.20 mm 0.0025 - 0.0045 cm/cm	@Thickness 0.126 in 0.0025 - 0.0045 in/in	SABIC Method
机械性能(公制)测试方法	@Thickness 3.20 mm 11200 psi	@Thickness 0.126 in 11200 psi	Type I, 5 mm/min; ASTM D638
伸长率 (断裂)	2.0 %	2.0 %	Type I, 5 mm/min; ASTM D638
弯曲强度	108 MPa	15700 psi	2.6 mm/min, 100 mm span; ASTM D790
弯曲模量	4.55 GPa	660 ksi	2.6 mm/min, 100 mm span; ASTM D790
悬壁梁缺口冲击强度	0.640 J/cm	1.20 ft-lb/in	ASTM D256
热性能(公制)测试方法	23 °C	253 ° F	unannealed; ASTM D648
热性能(英制)测试方法	@Thickness 6.40 mm	@Thickness 0.252 in	