

海虹老人牌环氧沥青漆 17ECN

产品名称	海虹老人牌环氧沥青漆 17ECN
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	1000.00/桶
规格参数	品牌:海虹老人 型号:17ECN 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

海虹老人牌环氧沥青漆 17ECN

基料:17EC9

固化剂: 95072

Issued: 2017 年 10 月 Page: 1/2

概述: 老人牌环氧沥青漆 17ECN 是一种双组份环氧沥青漆。固化后可形成坚硬和强韧涂层, 并具有良好的耐磨损和耐海水性能。符合 GB/T 27806-2011 标准要求。

用途: 作为环氧沥青漆和自作底漆的高性能涂层体系用于大气或水下环境,

本品常年可在-10 寒冷条件下施工, 并适用于需要快速重涂和搬运的条件。

特点: 优异的抗腐蚀和机械性能, 干燥时间短, -10 低温固化。

使用温度: 仅暴露于干燥环境: 大 90 (请详见备注)

颜色/色号:

漆面:

体积固体含量:

理论涂布率:

闪点:

比重:

指触干:

完全固化:

挥发性有机化合物含量(V.O.C):

黑色/19990

半光

$70 \pm 2 \%$

5.6 米

2 /升 (以 125 微米干膜计)

35

1.43 千克/升

约 4 小时(20) , 约 9 小时(5)

5 天 (20); 15 天 (5)

272 克/升

施工说明: :

混合比率:

施工方法:

稀 释 剂:

混合使用期:

预反应时间:

喷孔尺寸 :

喷嘴压力 :

工具清洗:

漆膜厚度:

重涂间隔:

基料 17EC9:固化剂 95072 = 3:1(体积比)

无空气喷涂/刷涂/滚涂

08450 (5%) /08450 (5%) /08450(5%)

无气喷涂 : 2 小时 (20)

刷涂 : 2 小时 (20)

请详见备注

0.53-0.64 毫米

25.0 兆帕 (无气喷涂数据仅供参考 , 实用时可以调整。)

老人牌工具清洁剂 99610

湿膜:175 微米;

干膜:125 微米

参见备注

Product Data Sheet

Issued: 2017 年 10 月 Page: 2/2

表面处理:

新钢材 : 用适当的清洁剂彻底清除油脂 , 用高压淡水去除盐分和其他污染物。喷砂至Sa2.5级

(ISO 8501-1:2007) , 表面粗糙度相当于Rugotest No. 3, N9a到N10 , 好BN9a到BN10 ,

Keane-Tator比较板2.0 (喷砂/喷丸) , 或ISO比较板细中等粗糙度 (喷砂) 。清洁之后立即施

工。在后施工之前 , 应被彻底清除储存和建造过程中产生的所有损坏的车间底漆和污染物。

用本品修补和补涂。

钢材 , 维护 : 用适当的清洁剂去除油、脂等。用(高压)淡水清洗去除盐份和其它污染物。用动力

工具彻底清理破损区域至 St3 级 (局部区域) 或经喷砂处理至小 Sa2 级 , 好达到 Sa2.5

级。良好表面处理有利于提高漆膜性能。作为干燥清洁的替代方法 , 也可用水喷射方法喷射至

Wa2-Wa2.5 级 (大气曝露) /少 Wa2.5 (浸泡) (ISO 8501-4:2006) 。施工前大的闪锈度

为 M (大气曝露), 好 L (浸泡) (ISO 8501-4:2006)。磨平边角, 扫除残余物, 补涂至完整漆膜厚度。在点腐蚀表面, 过量的盐分残余物需用水喷射或湿喷砂除去, 也可采取干喷砂-高压淡水清洗-干燥-再喷砂的方法。

其它底材: 请联系本公司。

施工条件:

仅在-10 以上施工和固化能够正常进行条件下使用本品。施工表面必须清洁干燥, 施工表面温度至少高于露点 3 以避免凝露, 在狭窄空间施工和干燥期间必须大量通风。

先涂油漆: 无, 或按规定先涂。当本品稀释率为 25-30%, 在完整施工本品之前它可用作喷砂底漆。

加涂油漆: 根据指标要求。

备注:

耐候性/使用温度: 本品也具有环氧涂料的特性, 即暴露于室外易粉化以及温度升高, 越易受到机械损坏和化学暴露的影响。

预反应时间: 为了促成更好的施工性能, 低于 15 时, 施工之前彻底混合主剂和固化剂并让其预反应一段时间。低于 15 时, 对于无气喷涂油漆的粘度会太高。应尽量避免油漆温度超过 30。(相关信息见施工指导。)

漆膜厚度: 如果使用双组份喷涂设备需参考施工指导。根据使用目的和区域可以调整漆膜厚度, 这将改变涂布率, 影响干燥时间和重涂间隔。干膜厚度正常范围为 100-200 微米。

重涂: 重涂间隔与日后暴露的环境有关: 如果大重涂间隔已超出, 需拉毛表面以确保附着。在污染环境暴露后的表面, 重涂前应用高压淡水彻底清洗干净, 任其自干。

环境 大气, 中等

表面温度 -10 0 20

小 大 小 大 小 大

老人牌环氧漆 13小时 90天 7小时 90天 1.5小时 30天

老人牌丙烯酸漆 13小时 54小时 7小时 27小时 1.5小时 6小时

老人牌聚氨酯漆 27小时 90天 13小时 45天 3小时 10天

环境 浸泡

老人牌环氧漆 27 小时 90 天 13 小时 63 天 3 小时 14 天

安全：

小心使用本品，使用前和使用时，请注意包装以及罐上所有的安全标签，还应参考老人牌公司材料安全说明，并遵守有关国家或当地政府安全规定。

注意：

本品仅适用于用途。

公布日期:

2017 年 10 月-17ECN19990