

# 日本东丽抗冲击PBT TORAYCON 5201X11

产品名称	日本东丽抗冲击PBT TORAYCON 5201X11
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

日本东丽PBT 5201X11

物理性能条件测试标准数据单位

比重ISO 11831.21g/cm

收缩率MDISO 294-42.4%

收缩率TDISO 294-42.5%

吸水性(23 ° C, 24 hr)ISO 620.080%

硬度条件测试标准数据单位

洛氏硬度ISO 2039-255M ( Scale )

机械性能条件测试标准数据单位

拉伸强度23 ° CISO 527-235.0MPa

断裂伸长率23 ° CISO 527-272%

拉伸模量23 ° CISO 527-21600MPa

弯曲强度23 ° CISO 17860.0MPa

弯曲模量 $23^{\circ}$  CISO 1781500MPa

简支梁缺口冲击强度 $23^{\circ}$  CISO 179/1eA65kJ/m

简支梁无缺口冲击强度 $23^{\circ}$  CISO 179/1eU>280kJ/m

热性能条件测试标准数据单位

热变形温度0.45MPa 未退火ISO 75-2/Bf130 $^{\circ}$  C

热变形温度1.80MPa 未退火ISO 75-2/Af50.0 $^{\circ}$  C

线膨胀系数MDISO 11359-21.6E-4cm/cm /  $^{\circ}$  C