

台湾长春PBT 4130

产品名称	台湾长春PBT 4130
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

LONGLITE PBT 4130-104F 物性表

基本信息
增强材料

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

特性

阻燃性

加工方法

注塑成型

物理性能
性能额定值单位制测试方法

1.64

熔流率（熔体流动速率）(250 ° C/2.16 kg)

13

收缩率

垂直流动方向

0.80 到 1.2

流动方向

0.30 到 0.50

机械性能额定值单位制测试方法 拉伸模量 (23 ° C)	10000
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)	120
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	2.2
弯曲模量 (23 ° C)	8300
弯曲应力 (23 ° C)	180
冲击性能额定值单位制测试方法 简支梁冲击强度 (23 ° C)	8.5
热性能额定值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	220
1.8 MPa, 未退火	205
熔融温度	225
电气性能额定值单位制测试方法 表面电阻率	1.0E+13
体积电阻率	1.0E+15

介电强度 (2.00 mm)		19
可燃性等级	可燃性等级单位制测试方法	V-0
冲击强度	冲击强度单位制	120 到 140
干燥时间		4.0
加工（熔体）温度		240 到 270
模具温度		60.0 到 100