

内黄腻子打磨性能 内黄腻子粉粘接强度

产品名称	内黄腻子打磨性能 内黄腻子粉粘接强度
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:内黄
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

内黄腻子打磨性能 内黄腻子粉粘接强度1、打磨性。

官方检测打磨性有严格的操作规程要求，并要使用专用的打磨试验机来进行试验。

打磨试验中使用的砂纸为120目（0号），在腻子样板上往复摩擦5次，指标为“目测打磨砂纸上沾有的打磨粉末为砂纸面积的20%~80%为合格”。

需要强调的一点，腻子的打磨性试验是在批刮腻子第二天做的（标准状态下养护1天），通常来说，腻子的打磨时间也是在腻子墙上后的3天之内，尤其是耐水腻子，时间过长腻子干透后，打磨会比较困难。内黄腻子打磨性能 内黄腻子粉粘接强度

2、粘接强度。

粘接强度分为两种，一种是标准状态下，业内称为干强，另外一种是在浸水后状态下，业内称为湿强。

和测试打磨性不同，测试粘接强度的时间是在批刮后至少7天之后（干强是养护7天，湿强是在干强7天养护基础上，再加4天，共11天）。

粘接强度中，浸水后状态是符合N型标准（及耐水型腻子）才需要测的，所谓浸水，是完全浸泡在水中48小时，不耐水的腻子根本没法测，浸水后直接就起泡、脱落了。

耐水腻子完全干透后（7天后），粘接强度较高，表面结构更牢固，打磨就比较困难。粘接强度越高的腻子越是如此。

对于施工方来讲，使用强度比较高的耐水腻子，在腻子已经完全干透的情况下（7天以上），直接用细砂纸打是打不动的。内黄腻子打磨性能 内黄腻子粉粘接强度这时就需要先用120目的砂纸做一遍粗打，然后再用360目以上的细砂纸做精打，这样才能保证的效果。对于业主来说，这样的产品耐水性更强，更结

实，使用寿命更长，如果装修队愿意为我们使用这种产品，是值得庆幸的事！