

RS-6 JS聚合物防水涂料

产品名称	RS-6 JS聚合物防水涂料
公司名称	增城市新塘盈智高科精细化工厂
价格	8800.00/吨
规格参数	牌号:RS-6 产商/产地:广州 含量 :48±1(%)
公司地址	中国 广东 增城市 增城市新塘广虎路白江路段
联系电话	86 20 82764249 13609099601

产品详情

牌号	RS-6	产商/产地	广州
含量	48±1(%)	粘度	2000(S)

rs—6 型聚合物水泥防水涂料采用高性能合成乳液，经多种助剂改性后，与水泥等无机粉料配制而成的两份防水材料。本产品由胶液与粉料组成，经混合均匀成为粘稠状的涂料，涂刷 3-4 遍后，经固化成为橡胶状防水层。[一] 特性本产品经固化后所形成的防水膜，具有高强、高弹、防水、抗渗、耐老化等优点，产品无毒、无味、无污染；可用于潮湿基层；固含量高，涂刷遍数少；施工方便。

[二] 用途可广泛用于屋面、外墙、卫浴厨间、水池、地下室及其它建筑物防水、防潮、防渗漏。[三] 使用方法1、基层处理基层表面平整结实，无蜂窝、麻面，无尘土和油污；阴、阳角做成弧形；施工前对基层缺陷部位要进行修补。2 涂料施工（1）配料胶：粉：水 = 1：1：（0 ~ 0.3），其中外加水如稠度合适，可以不加；立面不宜加水。（2）根据工程设计要求，可做一底二涂，或一底三涂。（3）施工时可用刷子，滚涂或刮涂，每涂一遍，要使涂料充分干燥（3 ~ 6h），才涂下一遍，遇有气泡，要多刷几次。（4）增强处理防水层如需增强，可采用无纺布作胎体进行增强处理。（5）用量 2kg/m²（一底二涂）3kg/ m²（一底三 ~ 四涂）[四] 注意事项（1）配料时应严格按胶粉比配料，如需加水，应视施工涂料稠度，加水量严格控制要求范围内。（2）本涂料为水乳型产品，施工时温度应在 5 以上，在未固化前，防止雨淋及霜冻。（3）本产品胶液储存期为 6 个月。