扬州救援服表面抗湿性能测试-撕破强力检测机构

产品名称	扬州救援服表面抗湿性能测试- 撕破强力检测机构
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

6.1 救援服

6.1.1 外层面料

6.1.1.1 阻燃性能

损毁长度不应大于100mm,续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。试验按7.1.1规定进行。

6.1.1.2 表面抗湿性能

沾水等级不应小于3级。试验按7.2规定进行。

6.1.1.3 断裂强力

经、纬向干态断裂强力不应小于350N。试验按7.3规定进行。

6.1.1.4 撕破强力

经、纬向撕破强力不应小于25N。试验按7.4规定进行。

6.1.1.5 热稳定性能

经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于5%，且试样表面应无明显变化。试验按7.6规定进行。

6.1.1.6 单位面积质量

单位面积质量应为面料供应方提供额定量的±5%。试验按7.7规定进行。

6.1.1.7 色牢度

耐洗沾色不应小于3级，耐水摩擦不应小于3级。试验按7.8规定进行。

6.1.2 防水透气层

6.1.2.1 耐静水压性能

耐静水压不应小于17kPa。试验按7.9规定进行

6.1.2.2 透水蒸气性能

水蒸气透过量不应小于5000g/(m2X24h)。试验按7.10规定进行。

6.1.3 舒适层性能

在阻燃性能试验中不应有熔融、滴落现象。试验按7.1.1规定进行。

6.1.4 针距密度

明暗线每3cm不应小于12针，包缝线每3cm不应小于9针，试验按7.11规定进行。

6.1.5 色差

不应小于4级。试验按7.12规定进行。

6.1.6 接缝断裂强力

外层接缝断裂强力不应小于350N。试验按7.13规定进行。

6.1.7 反光标志带

6.1.7.1 逆反射系数

逆反射系数应符合表2的要求。试验按7.14规定进行。

6.1.7.2 热稳定性能在温度为（180±5）°C条件下，经5min后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。其逆反射系数不应小于表2规定值的70%。试验按7.6规定进行。6.1.7.3 阻燃性能续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。试验按7.1.1规定进行。6.1.7.4 耐洗涤性能洗涤25次后，不应出现破损、脱落、变色的现象。试验按7.15规定进行。6.1.7.5 高低温性能经试验后反光标志带不应出现断裂、起皱、扭曲的现象。试验按7.16规定进行。6.1.8 硬质附件热稳定性能在温度为（180±5）°C条件下，经5min后，应保持其原有的功能。试验按7.6规定进行。6.1.9 缝纫线热稳定性能在温度为（180±5）°C条件下.，经5mm后，应无熔融、烧焦的现象，试验按7.6规定进行。6.1.10 防静电性能整套救援服的带电量不应大于0. 6μC 。试验按7.17规定进行。6.1.11 质量整套救援服质量不应大于3kg。试验按7.38规定进行。6.1.12 外观质量救援服的外观质量应符合以下要求：a) 各部位的缝合顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，无跳针、开线、断线；b) 各部位熨烫平整、整齐美观、无水渍.无烫光；c) 衣领平服、不翻翘；d) 对称部位基本一致；e) 粘合衬不准有脱胶及表面渗胶；f) 标签位置正确，标志准确清晰。