

三菱SK1BL软化水树脂阳离子交换树脂性能参数

产品名称	三菱SK1BL软化水树脂阳离子交换树脂性能参数
公司名称	深圳市铭和泰环保科技有限公司
价格	26.00/升
规格参数	品牌:三菱 型号:三菱SK1BL 产地:日本
公司地址	深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第6栋212
联系电话	19926808459

产品详情

三菱SK1BL软化水树脂简介：三菱DIAION SK1BL是磺酸基聚苯乙烯系凝胶型强酸阳离子交换树脂，它具有良好的物理和化学稳定性以及良好的耐高温性能，选择性好，交换容量高，主要应用于水的软化、纯水或化学制程。三菱阳离子软化树脂SK1BL的性能：SK1BL是含强酸性磺酸交换基之苯乙烯高分子聚合物。经特殊之反应程序制成粒度均匀之胶型颗粒球体。使用在处理软水、纯水(特别用在混床)或化学品制程有极佳之物性强度、反应性能、耐高温性能，具有极高之操作容量。规范:母质(主要组成) 苯乙烯官能基 -SO₃ - Na 外观 棕(褐)色小球体 离子型(包装形态) Na型 总交换容量 2.00eq/L 水份 43 to 50% 假密度(见挂密度) 825 真比重 1.29 粒度大小 425 - 1180 um (425 um以下 < 1%) 均一系数 1.6(max.) 有效径 0.45 mm(mix.) 化性耐酸鹼,耐一般溶剂 一般操作条件(纯水制程): 最小床高 800 mm (min) 逆洗流速 5 to 40 BV/h 再生剂 HCl 流速(BV/h) 2 to 8 再生剂浓度(%) 5-10 % 再生剂量(g 100 %) 80 to 120 再生时间(最少) 30分钟 慢洗 2-3 BV 快洗 4 to 8 BV 三菱软水树脂SK1BL用途：三菱阳离子树脂SK1BL主要用于硬水软化(如锅炉用水和印染洗水)、纯水制备、废水处理、湿法冶金、金属分离等。三菱SK1BL软化水树脂阳离子交换树脂的包装：25升/包