

长江加固 灌注型粘钢胶 A级胶

产品名称	长江加固 灌注型粘钢胶 A级胶
公司名称	武汉长江加固技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YZJ-3 粘合材料类型:金属类、水泥制品 品牌:长江加固、YZJ
公司地址	洪山区珞狮北路工农湾樱花大厦A座16层
联系电话	87649189 18602713533

产品详情

型号	YZJ-3	粘合材料类型	金属类、水泥制品
品牌	长江加固、YZJ	树脂胶的分类	环氧树脂胶
剪切强度	12 (MPa)	有效物质	99 (%)
活性使用期	60 (min)	工作温度	20 ()
保质期	12 (个月)	执行标准	GB50367-2006

本公司生产的yzj系列建筑结构胶，均未含规范gb 50367-2006明文限制使用的乙二胺、t31等有害固化剂，请放心使用。

yzj系列结构胶全部通过国家权威检测单位(国家化学建筑材料测试中心、全国建筑物鉴定与加固规范管理委员会)检测全部达到规范gb 50367-2006中a级胶的标准。

yzj-3灌注型粘钢结构胶对于金属材料、混凝土、岩石、玻璃、陶瓷、木材等有良好的粘结性能，主要适用于湿式包钢灌注补强加固,或混凝土结构裂缝大于3mm的灌缝。广泛用于建筑物结构改造，加固补强工程。

性能指标

通过国家化学建筑材料测试中心检测，达到或超过规范gb 50367-2006中灌注型粘钢胶a级胶的标准要求。

形态

组份a：黄色膏状；组份b：灰黑色膏状

使用方法

预处理：在灌注前，先在混凝土构件上凿毛，整平、清除油污、粉尘，保持构件表面干燥，钢板表面除锈、去污、糙化，安装、架立钢板。

配胶：根据气温及施工要求，按包装桶上标明的a：b组份比例配制，用电动搅拌机搅拌均匀（胶体颜色均一）。

灌注：将胶液装入灌胶压力容器，由灌胶嘴将胶液注入，架设好的钢板与混凝土之间的缝隙。灌胶压力控制在0.3mpa左右。

注意事项

- (1)．配胶前应观察组份a和组份b是否有分层现象，若有分层（正常现象），则应分别将其搅拌均匀，然后配胶。
- (2)．每次的配胶量不宜太多，根据灌注构件的用量而定，如构件用胶量大，可分散在多个小容器中配制，不要集中在一个大容器中配制，以免热量积聚很快固化。
- (3)．胶体未完全固化前，请勿搅动钢板，三天基本固化，七天可以承载。
- (4)．不要在环境温度低于5℃ 情况下使用。
- (5)．胶的适应期在环境温度20℃ 为50分钟左右。
- (6)．推荐用量：每平方米8~10公斤。
- (7)．使用场地，尽可能保持通风。
- (8)．保质期：密封室温保存，保质期为一年。

信誉与认证

建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会、国家化学建筑材料测试中心鉴定为a级胶

中国建材院指定“结构胶定点生产企业（证号：20030111）”

中国化工学会精细化工专业委员会授予yzj系列结构胶为：“质量过硬、优秀重点推荐产品”

中国水利部授予yzj高潮湿结构胶为大禹水利科学技术二等奖（证号：dyj20050217-d02）

全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会理事及团体会员单位

中国土木工程协会frp及工程应用委员会理事及团体会员单位

中国老教授协会土木建筑工程(含病害处理)专业委员会理事及团体会员单位

“混凝土结构加固设计规范”（gb 50367-2006）及“建筑加固工程施工质量规范”参编单位

高新技术企业(证号：9528672)

武汉市建筑企业协会aaa信誉企业(证号：2004002122)

湖北省建设厅评定“长江牌yzj系列结构胶”项目为湖北省2007年建设科技成果推广项目（证号：ejk2007018）