

33%玻纤PA66 NILAMID A3 HH GF33热稳定

产品名称	33%玻纤PA66 NILAMID A3 HH GF33热稳定
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

品牌

NILAMID

是否进口

是

产地

美国

厂家(产地)

泰科纳

牌号

A3 HH GF33

销售方式

品牌经销

品名

PA66

加工级别

注塑级

特性级别

增强级、热稳定性

用途级别

汽车部件、运动器材、家电部件、电动工具配件

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

1762

原厂原包33%玻纤PA66 NILAMID A3 HH GF33热稳定

ISO	dry / cond	Unit	Test Standard
Density	1390 / -	kg/m	ISO 1183
Molding shrinkage, parallel	0.3	%	ISO 294-4, 2577
Molding shrinkage, normal	0.5	%	ISO 294-4, 2577
Water absorption, 23 ° C-sat	4.5 / *	%	ISO 62
Humidity absorption, 23 ° C/50%RH	0.6 / *	%	ISO 62
Tensile modulus	10300 / -	MPa	ISO 527-2/1A
Tensile stress at break, 5mm/min	195 / -	MPa	ISO 527-2/1A
Tensile strain at break, 5mm/min	3.7 / -	%	ISO 527-2/1A
Charpy impact strength, 23 ° C	87 / -	kJ/m	ISO 179/1eU
Charpy notched impact strength, 23 ° C	10.9 / -	kJ/m	ISO 179/1eA
Izod impact notched, 23 ° C	12 / -	kJ/m	
DTUL at 1.8 MPa	250 / *	° C	ISO 180/1A
DTUL at 0.45 MPa	260 / *	° C	ISO 75-1, -2
Other	dry / cond	Unit	ISO 75-1, -2 Test Standard

Continuous service
temperature

140 / *

° C

DIN/IEC 60216-1