

美国杜邦30GF增强PET Rynite 530

产品名称	美国杜邦30GF增强PET Rynite 530
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

经销美国杜邦30GF增强PET Rynite 530

Rynite 530 NC010 is a 30% glass reinforced modified polyethylene terephthalate resin.

模塑收缩率, 平行	0.2	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	0.8	%	ISO 294-4, 2577
机械性能	价值	单位	测试标准
拉伸模量	11000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	158	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.5	%	ISO 527-1/-2
拉伸蠕变模量, 1h	10800	MPa	ISO 899-1
拉伸蠕变模量, 1000h	8800	MPa	ISO 899-1
无缺口简支梁冲击强度, +23 ° C	60	kJ/m	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度, -30 ° C	45	kJ/m	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23 ° C	11	kJ/m	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30 ° C	11	kJ/m	ISO 179/1eA
热性能	价值	单位	测试标准
熔融温度, 10 ° C/min	252	° C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	224	° C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	245	° C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, 50 ° C/h	230	° C	ISO 306
50N			
吸水性	0.7	%	类似ISO 62

吸湿性
密度

0.2
1560

%
kg/m

类似ISO 62
ISO 1183