

日本油墨PPS FZ-6600-B2高流动PPS

产品名称	日本油墨PPS FZ-6600-B2高流动PPS
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

日本油墨PPS FZ-6600-B2

比重ASTM D7921.89g/cm

收缩率MDASTM D9950.25%

收缩率TDASTM D9951.00%

吸水率(23 ° C, 24 hr)ASTM D5700.02%

硬度条件测试标准数据单位

洛氏硬度ASTM D785100M (Scale)

洛氏硬度ASTM D785122R

机械性能条件测试标准数据单位

拉伸强度23 ° CASTM D638140MPa

断裂伸长率23 ° CASTM D6381.0%

拉伸模量23 ° CASTM D63818000MPa

泊松比ASTM E1320.34

弯曲强度23 ° CASTM D790230MPa

弯曲模量23 ° CASTM D79017000MPa

悬壁梁缺口冲击强度23 ° CASTM D25680J/m

磨擦系数动态ASTM D37020.35

磨擦系数静态ASTM D37020.35

热性能条件测试标准数据单位

热变形温度1.80MPa 未退火ASTM D648265 ° C

线膨胀系数MDASTM D6961.8E-5cm/cm / ° C

线膨胀系数TDASTM D6961.8E-5cm/cm / ° C