

EMS PA1010瑞士EMS XE 4180 nat 耐光 耐紫外线 瑞士EMS系列

产品名称	EMS PA1010瑞士EMS XE 4180 nat 耐光 耐紫外线 瑞士EMS系列
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:EMSPA1010
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

在熔融状态下极易热氧化降解。

2生产技术编辑PA1010（尼龙1010）塑胶原料是由癸二酸经缩聚制得的。将癸二酸和癸二胺以等摩尔比溶于乙醇中，在常压75 下进行中和反应，生成尼龙1010盐。尼龙1010盐的反釜中，在240-260 、1.2-2.5Mpa下缩聚制得尼龙1010。缩聚可分间歇法和连续法。亦可用精制的癸二胺与癸二酸的等摩尔比的水溶液直接缩聚而制得聚合物，然后经挤带、冷却、造粒而制得尼龙1010粒料。

3成型工艺编辑PA1010塑胶原料熔程较窄，一般为3~4 。熔融流动性较好。适合成型、挤出成型和吹塑成型。主要成型工艺如下。

干燥

鼓风干燥温度90 ±5

干燥时间约4~5h、真空干燥温度85 ±5 ，一般好选择真空干燥工艺，避免热氧化变色

注塑工艺

料筒温度: 后部190~210

中部200~220

前部210~230

喷嘴200~210

模具温度20~40