

# 中埋止水带中埋橡胶止水带中埋式钢边止水带中埋式橡胶止水带厂家

产品名称	中埋止水带中埋橡胶止水带中埋式钢边止水带中埋式橡胶止水带厂家
公司名称	衡水路德工程橡胶有限公司
价格	68.00/米
规格参数	品牌:LD 型号:多种型号 产地:衡水
公司地址	衡水市彭杜乡赵辛庄
联系电话	15531858605 15531858605

## 产品详情

### 中埋止水带

中埋式橡胶止水带又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带，是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。从材料选择来区分可分为中埋式橡胶止水带、中埋式PVC止水带、中埋式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。

#### 适用范围

应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。

#### 止水带的胶料物理性能

序号	项目		指标			
			B	S	J	
1	硬度（邵尔A）度		60±5	60±5	60±5	
2	拉伸强度，Mpa		15	12	10	
3	扯断伸长率，%		380	380	300	
4	压缩变形	70 × 24h，%	35	35	35	
		23 × 168h，%	20	20	20	
5	撕裂强度,KN/m		30	25	25	
6	脆性温度，		- 45	- 40	- 40	
7	热空气老化	70 × 168h	硬度变化（邵尔A）度	+8	+8	—
			拉伸强度，Mpa	12	10	

			扯断伸长率，%		300	300	
	100 × 168h	—	—	+8	9	250	臭氧老化 橡胶
				8			
				9			
注：1、橡胶与金属粘合项仅适用于具有钢边的止水带。							
2、若有其他特殊需要时，可由供需双方协议适当增加检验项目，如根据用户要求酌情考核防霉性能试验，但其防霉性能应等于或高于2级。							

### 止水带的施工与安装

止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果，具体注意事项如下：1 止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。2 在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。3 施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。4 固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分5 用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法

6、止水带接头必须良好，可参考图示，如施工现场条件具备，可采用热硫化连接的方法。不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的。

### 止水带贮运注意事项

止水带在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏，旋转于通风、干燥处，并应避免阳光直射，禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触，且隔离热源；应于室内，并不得重压。自生产日期起半年内产品性能应符合国家标准的规定。

我公司主要经营生产、销售桥梁支座、伸缩装置、止水带、隔震支座、铸钢件、波纹管、盲沟、橡胶密封制品、钢结构支座、防屈曲约束支撑、阻尼器；伸缩装置、桥梁支座的安装、更换与维修。