

# 日本油墨PPS FZ-3600-R5耐水解PPS

产品名称	日本油墨PPS FZ-3600-R5耐水解PPS
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

日本油墨PPS FZ-3600-R5

物理性能	比重		ASTMD792	1.96	g/cm
	收缩率	流动	ASTMD955	0.25	%
		横向流动	ASTMD955	1.0	%
	吸水率(23 ° C,24 hr)		ASTMD570	0.020	%
硬度	洛氏硬度	M级	ASTMD785	100	
		R级	ASTMD785	121	
机械性能	拉伸模量		ASTMD638	18500	MPa
	抗张强度		ASTMD638	150	MPa
	伸长率(断裂)		ASTMD638	1.0	%
	弯曲模量		ASTMD790	17500	MPa
	弯曲强度		ASTMD790	230	MPa
	压缩强度		ASTMD695	170	MPa
	泊松比			0.34	
	摩擦系数	与钢-动态	ASTMD1894	0.35	
冲击性能	断裂弯曲伸长率		ASTMD790	1.5	%
	悬壁梁缺口冲击强度		ASTMD256	75	J/m
	无缺口悬臂梁冲击		ASTMD256	320	J/m
	热性能	载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火)	ASTMD648	265	° C
	线形热膨胀系数	流动:-30到90 ° C	ASTMD696	1.7E-5	cm/cm/ ° C

橫向:-30到90 ° C ASTM D696

1.7E-5

cm/cm/ ° C