

# HDPE韩国韩华8380 耐水解

产品名称	HDPE韩国韩华8380 耐水解
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:韩国韩华 型号:8380 产地:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

### HDPE韩国韩华8380 耐水解

一般的HDPE熔点为142℃，分解温度为300℃；注塑温度的可调区间较大。注塑时，一般使用温度为180℃--230℃；因是烯烃类塑料，它不吸水，生产时，不需烘干，但为了产品质量，可用60℃温度烘干1hr，以排出浮水；聚乙烯的熔体粘度大，流长比小，薄壁制品可能缺胶，因此，浇口和流道相对较大；制品易带静电，表面易吸埃。收缩率为16‰；溢边值为0.05mm。

韩国韩华8380：耐热,耐应力开裂 电线电缆 挤出

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度	ASTM D-1505	0.945	g/cm <sup>3</sup>
	熔体流动速率	190 /2.16kg ASTM D-1238	0.7	g/10min
机械性能	拉伸强度	ASTM D-638	240	kg/cm <sup>2</sup>
	伸长率	ASTM D-638	550	%
	拉伸强度保留率	100 , 2天加热 后 ASTM D-638	> 90	%
	伸张强度保留率	100 , 2天加热 后 ASTM D-638	> 90	%
热性能	耐环境应力裂解	ASTM D-1693	0	EA
	耐热应力裂解度	ASTM D-2951	> 96	hrs
	低温脆化温度	ASTM D-746	-76	

电气性能	体积电阻系数		ASTM D-257	> 1.0E+16	ohm · cm
	介电常数	1 MHz	ASTM D-150	2.32	
	导电损失	1 MHz	ASTM D-150	0.00006	