

# 厦门NAIKOS防焊耐高温金手指胶带 规格 PI胶带 参数

产品名称	厦门NAIKOS防焊耐高温金手指胶带 规格 PI胶带 参数
公司名称	厦门奈克斯新材料有限公司
价格	13.50/平方米
规格参数	品牌:奈克斯/NAIKOS 型号:NKS-0125-K 产地:福建
公司地址	厦门市同安区环东海域工业区湖里园48号202室
联系电话	13656005797

## 产品详情

产品特点:

- 1、在聚酰亚胺薄膜上涂改良硅胶粘剂而成;
- 2、厚度从 0.05MM-0.8MM , 其他特殊要求可定做 ;
- 3、适用性广 , 如重压、高温或临界物资等。

应用领域:

- 1、广泛用于变压器、锂电池、马达、
- 2、电容器、金手指的保护、PCB 板等电子产品制程中。

产品型号及性能参数:

产品名称：聚酰亚胺胶带

基材：聚酰亚胺膜

胶系：硅胶

基材厚度 ( mm ) : 0.025

总厚度(mm) : 0.05

抗张强度 ( kg/25mm ) : 10-13

击穿电压(KV) : 5.0

测试测温 ( /30min ) : 260

伸长率 ( % ) : 40

粘着力 ( N/25mm ) : 6.5

库存条件 : 23 ,65%RH

库存有效时间(月) : 12

长度 : 33 M(长度可定做)

宽度 : 依客户指定2-500mm(  $\pm 0.2$ mm)

备注 : 产品有通过SGS 测试 注 : 以上数据为产品测试的普遍值 , 仅作为参考 , 不代表此产品的实际值.

使用说明 :

- 1、被贴物表面状况可能影响贴合效果,使用前请将被贴物表面油污、水分、灰尘等杂质清理干净 ;
- 2、多种溶剂和水份会引起残留 , 如被贴物有经溶剂擦拭或印刷等工艺 , 请经过充分干燥后再贴合 ;
- 3、由于环境温度、湿度会对胶带剥离力产生较大影响,如要获得稳定的剥离力,请将胶带与被贴物在  $23 \pm 2$  , 相对湿度为  $50\% \pm 5\%$  条件下放置2h以上再使用 ;
- 4、产品的胶层属于对压力敏感的胶黏剂 , 所以在贴合时须给予充分压贴 ;
- 5、胶带在贴合好20分钟内对被贴物剥离力会有一个少量爬升的现象 , 20分钟后剥离力趋于稳定 ;
- 6、在产品胶层完整性被破坏以后 , 使用时有可能会产生残留现象 , 所以请根据使用工艺进行充分研究 ;
- 7、胶带残留形成机理有多种,如出现残留现象请描述详尽工艺和现象,以便我们针对不同原因采取有效措施.

储存条件及有效期 :

- 1、产品储存条件 : 避免阳光直射 , 温度  $23 \pm 5$  , 湿度小于  $60\% \pm 10\%$  ;
- 2、在生产日期后12个月内使用产品 , 可获得很好的使用性能。对日光直射、高温 ( 40 以上 )、高湿 ( 70%RH 以上 )、低温 ( 0 以下 ) 等条件下不作12个月保证。