

建筑层面嵌缝防水油膏 嵌缝胶泥融化控制温度

产品名称	建筑层面嵌缝防水油膏 嵌缝胶泥融化控制温度
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

建筑层面嵌缝防水油膏 嵌缝胶泥融化控制温度

聚氯乙烯胶泥产品介绍：

聚氯乙烯胶泥系以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增值剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。

通用名称：

塑料胶泥，PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力较强，耐热度较高，低温柔性好，老化缓慢，比较耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。

技术性能:

聚氯乙烯胶泥产品广泛适用于水泥混凝土的伸缩缝灌注及一般工业与民用建筑的层面嵌缝防水，板面涂层防水以及墙体、楼外、地下冷库、洞库、池罐、管道等混凝土，砖瓦结构、钢表面及木板工程的防漏、防渗、防潮等。

施工方法:

{1、聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。

{2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。

{3、将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，高温不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。

{4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清除干净，以免影响新填缝料的配制质量。

腾达公司温馨提示您：

该可在-25℃ -80℃ 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗、防腐蚀作用。

以上便是腾达公司小编整理的相关资料，内容方面经验之谈，我公司还生产各种橡胶制品，止水带，止水环，止水条等等走量都是比较好比较受欢迎的产品，工程需要的话可以一同选购，量大方面价格可协商。质量可靠实体企业只做自己的品牌。