

韩国LG（TPEE全系列）

产品名称	韩国LG（TPEE全系列）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

产品型号：28D-82D

热塑性聚酯弹性体（TPEE）可采用注塑、挤出、吹塑、旋转成型和熔融铸塑等各种热塑加工方法，易于制作成高性能的产品。根据加工方法和聚合物类型的不同，在177 ~ 260 之间均可加工。所有等级都有清晰的熔点和非常好的熔体稳定性。TPEE具有耐水解性，不与空气中的水分反应，它有微弱的吸水性，为了制件的完美，在使用前需要干燥，虽然水分含量在0.1% 以下时，挤出和模压加工不会产生缺陷。TPEE在酸性介质存在时，在高温下会降解。因此，TPEE不能与酸性助剂配合。TPEE的粘度对剪切速率不太敏感，在低剪切速率（如挤出）下更是如此。本产品成型加工前，须在80~110 的鼓风烘箱中，干燥4~6小时。回头料可与新料混合使用，但加入量不应超过25%。注射成型：料温应比产品熔程高5~15 ，模温为20~50 ，注射压力为60~100MPa,注射速度为中低速。挤出吹塑成型：螺杆长径比最好为24 1，料筒温度应比产品熔程高5~10 。

代理TPEE韩国LG：BT-1047D、

代理TPEE韩国LG：BT-1055D、

代理TPEE韩国LG：BT-1063D、代理TPEE韩国LG：BT-1068D、

代理TPEE韩国LG：BT-1072D、

代理TPEE韩国LG：BT-1140D、

代理TPEE韩国LG：BT-1145D、

代理TPEE韩国LG : BT-1155D、

代理TPEE韩国LG : BT-1163D、

代理TPEE韩国LG : BT-1172D、