

线性低密度聚乙烯 LLDPE EFDC-7050

产品名称	线性低密度聚乙烯 LLDPE EFDC-7050
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

EQUATE PE EFDC-7050 物性表

基本性能

特性

抗结块剂

增滑剂

低密度

高拉伸强度

光滑性

抗穿孔性

抗结块性

可切削

良好的剥离性

韧性良好

食品接触的合规性

	衬里	
	袋子	
	工业应用	
	食品包装	
用途评级	通用 薄膜 食品接触, 未评级	
形式	欧洲 食品接触, 未评级	
加工方法	粒子 薄膜挤出	
物理性能额定值单位制测试方法	吹塑薄膜	0.918
Bulk Density		530
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		2.0
薄膜厚度值单位制测试方法		25
割线模量		
1% 正割, MD : 25 m, 吹塑薄膜		195
1% 正割, TD : 25 m, 吹塑薄膜		220

抗张强度

MD : 断裂, 25 m, 吹塑薄膜 31.0

TD : 断裂, 25 m, 吹塑薄膜 23.0

落锤冲击 (吹塑薄膜) 90

Elmendorf Tear Strength 1

MD : 25.0 m 31.0

TD : 25.0 m 124.0

补充信息额定值单位制测试方法
Hudon Energy (25) 600

热冲击额定值单位制测试方法
容融能 124

光学性能额定值单位制