

水性外墙封闭底漆（白色）

产品名称	水性外墙封闭底漆（白色）
公司名称	三棵树涂料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:桶装 品牌:三棵树 表干时间:4（小时）
公司地址	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
联系电话	86 0594 2788777 15959095081

产品详情

外观	桶装	品牌	三棵树
表干时间	4（小时）	耐洗擦性	10000（次）
施工性	施工无障碍	耐水性	96h无异常
干燥时间	2（h）	每公斤涂刷面积(两遍)	6（m ² ）
产地	福建莆田	储存期	24个月
单件净重	22公斤	稀释剂	清水

产品编码:sgd300

类型:

水溶性环氧改性丙烯酸底漆，能有效的渗入墙体微孔，在外墙面形成致密的高耐碱性漆膜，封固性极佳。

用途：适用于各种新旧墙体的抗碱及封闭固化;各种水性外墙漆的封闭底漆

特点：

1、能形成有效的封闭层，具有良好的防水抗碱作用。2、能有效的阻止水溶盐和碱析出，保护面漆免受盐碱侵蚀。3、均衡基层吸水性，能提高面漆质感和手感。4、附着力强，防霉性优异。5、白色底漆，可最大限度的提高面漆的色彩和遮盖力。

一．墙体处理

新墙：新造混凝土墙保养21天，然后用腻子批平，完全干燥后打磨平整，清理浮灰后施工配套底漆和面漆。

发霉墙面：用杀菌剂彻底清洗墙面，有必要的需先将发霉墙面铲掉，重新用腻子补平，整体打磨并清理浮灰后施工配套底漆和面漆。

二．施工建议

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

稀释：使用清水稀释量：刷涂——最大量20%；喷涂——20%-30%（不同粉化程度的墙面，按其吸收涂料的能力，在不同涂装道数时稀释比例需做适当调整）

干膜厚度：30微米（每层）

施工条件：在5℃以上相对湿度85%以下施工

清洗：所有工具用完，请立即用水洗干净。

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

三．施工指导

墙体处理批刮一至两遍腻子，满足施工需求

施工两遍墙面漆

四．注意事项

施工时应保持空气流通，涂料应远离阳光直射及热源。

为避免沾染皮肤及吸入或吸入过量漆雾，请使用面罩、手套等防护用具。

本品系为水性涂料，应避免有机溶剂污染。

如沾染眼睛或皮肤，立即用大量清水清洗，若仍有不适应立即就医。

放置在儿童取不到的地方。