

# 哑光UV面漆 木器UV涂料

产品名称	哑光UV面漆 木器UV涂料
公司名称	三棵树涂料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:木器UV涂料 品牌:三棵树 颜色:透明
公司地址	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
联系电话	86 0594 2788777 15959095081

## 产品详情

用途	木器UV涂料	品牌	三棵树
颜色	透明	保质期	12 (个月)

产品编码:uvm200

类型:uv系列家具漆

### 用途

适用于各种木质、纤维板等材质的面涂用漆。

### 特点

高光泽、高透明、硬度高、耐磨性、附着力好；

### 一 . 注意事项

请勿使用非指定的油漆与其他品牌的油漆混合使用，否则易产生涂膜缺陷。

请严格按照我公司产品使用说明书配套使用相关产品，选择、调配、使用请产考产品使用说明书进行。

pu涂料为双组份涂料，主剂与固化剂许配套并按规定的配比调漆，随意变更配漆比例易发生涂抹干燥不良等涂膜缺陷。

油漆的干燥时间，受环境温湿度，油漆本身的干速、重涂时间长短、涂膜厚度、溶剂挥发度快慢等因素影响，因而要及时加以调整稀释剂和固化剂的种类。

涂装机待干的场所应注意清洁，尤其是面漆的涂装场所，需保持无尘埃、空气流畅，涂后的图面才能完美无瑕，提升产品品质。

涂装场所需采光良好，才可保证着色、涂装工程的良性操作进行，避免发生各种色差及涂膜缺陷等问题。

各种油漆应标明名称，分类排放，避免混淆、错误使用，造成涂装失败。油漆不应暴露于室外，以免阳光直射，温度升高，发生危险，并避免水分渗入容器，而影响涂料品质。

调配底漆、面漆时粘度过高会影响流平性，造成缺陷；过低降低涂膜厚度；应按照比例，根据季节温度变化选择稀释水添加搅拌均匀，使用简易粘度杯检查调合至适当的喷涂粘度，方可保证涂装效果；调和使用过程中粉质易析出沉淀需经常搅拌均匀；免漆喷涂前应用200目的滤布过滤，避免因环境污染而导致漆膜出现颗粒现象。pu、pe油漆有可使用时间的限制，调和好的油漆应在规定的时间内用完，以免造成浪费，所有开封后未用完的油漆需再予以密封。

本涂料说明书所示涂料配比为重量比请使用磅秤调漆，如果使用容器比（量杯）调漆时，因主剂与固化剂比重不同，造成调漆比例不足或过量，易发生涂膜缺陷。

相关涂料、着色剂、稀释剂、溶剂等辅助材料需配套使用，请与本公司或代理商技术员联系，切勿与其它未知的涂料搭配使用。

涂装的进行需要有熟练的涂装技术，请熟知涂料特性，调漆方法、作业方法、涂装环境等正确的操作。

pe涂料受温度，适度变化，漆膜要求较高，请相应调整蓝白水配比。

#### 温馨提示

油漆产品易燃易爆，属危险品，储藏室应注意空气流通，涂装作业时，也应做好安全防范，防止火灾等意外发生，造成损失。

