

化工管道耐酸碱专用氯磺化聚乙烯漆

产品名称	化工管道耐酸碱专用氯磺化聚乙烯漆
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	12.00/桶
规格参数	品牌:艾路德 固含量: 58% 产地:山东
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

产品详情

组成：由含羟基丙烯酸树脂及氯磺化聚乙烯、颜料、助剂、及脂肪固化剂构成的双主分各色面漆。

特性：

- 1、光泽度高，表面光滑美观、具有优越的附着性、硬度及耐磨性。
- 2、耐候性特佳，经久不变色，不失光。
- 3、耐药品性非常优良，不易受酸、碱、油脂、溶剂及盐类等腐蚀性物资的侵蚀。

粘度：（涂-4） 25 ± 1 80-120

干燥时间：表干20min 实干24H

固含量： 58%

漆膜厚度：湿膜70-110um 干膜30-50um

稀释剂聚氨酯专用稀料：

适用底漆环氧、聚氨酯系列所有底漆，结构漆，二道浆，贮藏稳定性 12月

使用说明：

- 1、主漆与固化剂必须按规定的比例均匀调和，主漆使用前应搅拌均匀。
- 2、混合比：主漆：固化剂=5：1 稀释剂适量（10-25%）

- 3、因有可用使用时间限制（混合后25 、4小时），主漆与固化剂混合后，必须在可用时间内用完。
- 4、被涂物表面上水分，油脂，灰尘等附着物应清除干净。
- 5、稀料时应使用专用稀释剂，以防气泡或针孔的发生。
- 6、固化剂因与空气中水分反应产生气泡与胶化，必须将桶盖紧，防与空气中水分接触。
- 7、一次喷涂厚度超过50um极易产生气泡，施工时应有效控制，配漆严禁与水、酸物资接触，以免影响产品质量及过早胶化。
- 8、涂装方法：刷涂、喷涂、滚涂。
- 9、涂装时间：少6小时，多5天（25 ），湿膜25分钟。
- 10、涂装器具用完后，应立即清洗，以免发生硬化胶固，器具报废。
- 11、理论用量： 100g^m，90m²-10m/1
- 12、备注：油漆实际涂布量以被涂物的形状大小，工作环境而改变，一般损伤因素：手刷为理论涂布量的1.4倍，喷涂为理论布量的1.7倍。

包装规格：主漆：20kg/桶 固化剂：4kg/桶