

# 海虹老人牌环氧厚浆漆45200

产品名称	海虹老人牌环氧厚浆漆45200
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海虹老人 型号:45200 产地:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

## 产品详情

海虹老人牌环氧厚浆漆45200固化剂95040特性“老人”牌环氧厚浆漆45200是一种双组份厚浆环氧漆可形成坚韧的漆膜,耐磨耐碰撞,耐海水和柴油也耐汽油燃油润滑油及相应产品的的溅污对谷物无污染用途可用作在严重腐蚀环境下自作底漆的配套或环氧漆系列的中间漆和面漆如装饰性要求不高可作面漆也可作金属喷涂或硅酸锌底漆的封闭底漆用于环氧漆系列使用温度干燥在水中无温差(温度140 35见备注批准本品经德国有关机构根据国际海事组织MSC61 67 决议认可为低火焰传播涂料符合美国联邦条例关于运载干食物的175.300条款经“英国纽卡斯尔职业健康协会”检验对谷物无污染物物理参数颜色/色号灰色/12170\*漆面半平光体积固体含量% 59 ± 1理论涂布率5.9米<sup>2</sup>/升闪点26比重1.4公斤/升表干约2小时20指触干6-8小时20完全固化7天20挥发性有机化合物含量V.O.C 395克/升施工说明混合比率基料45209固化剂95040=3.0 1.0体积比施工方法无空气喷涂刷涂补涂用稀释剂 08450 08450 见备注(用量) 5% 5%混合使用时间5小时(20)8小时(20)喷孔0.46-0.53毫米喷出压力25.0兆帕(无空气喷涂资料仅供参考,实用时可以调整)工具清洗“老人”牌工具清洗剂99610漆膜厚度干膜100微米(见备注)湿膜175微米重涂间隔见备注“老人”牌环氧厚浆漆45200产品说明书(续)安全小心使用本品使用前和使用时请注意包装标签上的安全事项此外还应参考材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规避免吸入和吞服也不要使本品接触皮肤和眼睛必须采取预防措施防火防爆及环境保护只可在通风良好的情况下施工本品表面处理新钢材喷砂至Sa2.5级标准,必要时,为保护刚喷砂的表面可涂上一层适当的车间底漆后施工前彻底清理在贮运和加工过程中被损坏的车间底漆以及沾污的部位用本品修补损坏部分保养用适当的清洁剂清除油脂用高压淡水清除盐份和其它污物用喷砂或动力工具除去浮锈和其它松散物质磨平边角扫除残渣补上完整的漆膜使其达到原漆膜厚度施工条件施工表面要求清洁干燥,温度高于露点以避免水汽凝结在10以上,在15以上的温度条件下,施工和固化可以正常进行表面温度也必须高于这一限度油漆本身温度应高于15以保证正常的施工性能在狭窄空间施工和干燥期间,应大量通风先涂油漆无,或涂“老人”牌环氧底漆15300环氧富锌漆15360,或按规定先涂加涂油漆无,或涂“老人”牌聚氨酯漆系列,或按规定加涂备注证书发布时本品型号为4520颜色某些无铅的红黄颜料所形成的漆膜暴露在含氯的大气中可能会褪色含铅的颜料所形成的漆膜暴露在含硫的大气中可能会褪色气候/施工温度本品在户外暴露易粉化在高

温下易受机械和化学作用的影响漆膜厚度可根据使用目的和区域修改漆膜厚度,但这会相应改变涂布率,干燥时间和重涂间隔干膜正常修改范围在100-125微米 封闭

漆当作为封闭漆用在金属喷涂涂层或硅酸锌底漆上时必须用稀释剂08700稀释10-15%

建议干漆膜厚度40微米,必须应用“闪涂”法施工 重

涂重涂间隔与以后暴露环境有关表面温度小20重涂油漆45200 以100微米干膜计中等严重中等严重老人牌  
氯化橡胶或丙烯酸漆老人牌聚氨酯漆老人牌环氧漆6小时12小时12小时6小时16小时16小时16小时10天无12  
小时3天无如超过重涂间隔不论何种加涂油漆都需要磨粗表面以确保漆膜间的附着力或者在用非“老人”  
牌环氧涂料重涂时根据上述有关重涂的指引额外施涂一层薄薄的本品表面必须完全干净以确保漆膜间的  
附着力尤其在重涂间隔较长时用适当的清洁剂去除一切灰尘油脂等再用高压淡水冲洗用淡水冲洗掉盐份  
另外必须去除由于长时间暴露引起的退化表面层可用水喷射去除退化表面层如使用得当水喷射也可以取  
代上述清洗方法如有疑问请向海虹老人牌涂料公司咨询为检查表面清洗质量可在小块面积做试验注

意本品仅适用于专业用途