

# 耐化学TPEE 美国杜邦HTR6108

产品名称	耐化学TPEE 美国杜邦HTR6108
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	42.00/kg
规格参数	品牌:耐化学TPEE美国杜邦 型号:HTR6108 产地:低液体渗透性 硬度60D
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

耐化学TPEE 美国杜邦HTR6108低液体渗透性 硬度60D

以下是与TPEE 材料有关的问题及对策：

**白化：**热塑性弹性体在一般的环境下使用时很少会出现白化的问题，所谓白化是指稳定剂等配合剂迁移至成型品表面，其表面像喷上粉一样呈现出一种白色现象，其主要原因是由于稳定剂过量或与聚合物不相容而引起的，因此，应选择与聚合物相容性良好的稳定剂或将稳定剂的用量控制在\*\*的范围。其次更换成相对分子质量高的稳定剂也是十分有效的。但在高温、潮湿、户外长期使用的场合，为提高耐久性在配合上追加耐热稳定剂、耐候剂是十分有必要的。

**发粘：**与树脂相比热塑性弹性体表面更容易产生发粘的现象，主要是由于成型温度过高，聚合物因热分解而形成相对分子质量物质的缘故，另外，在成型机长体时，胶料场时间以熔融状态滞留在成型机的模腔内，有时也会因热老化而发粘。作为其对策，降低成型温度、低剪切化、用氮气净化成型机液压缸体内部是十分有效的。

**成型品表面粗糙：**在热塑性弹性体中，有的品级本身就含有多量的吸潮性成分或填料、因此在成型前对其进行干燥是非常必要的。当未干燥进行成型时，就会出现发泡、表面粗糙这样的问题。成型品表面不光滑、呈粗糙的状态，多数是因塑化不良而引起的。作为对策，当然选择适宜的成型机就不用说了，但设定温度、螺杆转速滤网的种类等成型条件的\*\*化也是非常重要的。另外，采用高温、细网（滤网）的方法也可提高塑化效率。

**色泽不一：**在采用热塑性弹性体颗粒和干混料为颜料的母体混合物进行着色时，很容易出现成型品色泽不均一的现象。作为对策，提高螺杆反压，强化填料时混炼都是有效的。

美国杜邦TPEE原料应用：

由于其优异性能使其适用于对机械强度和耐用性要求较高的柔韧性部件，主要应用到下列行业中：

汽车：CVJ防尘罩、转向器护套、减震器护套、防尘罩、牵引联结罩、远距波纹管、发动机进气风管、安全气囊盖板、汽车卫星天线线扣、后衣箱锁总成、门锁总成、门把手密封环、减震板、消音齿轮、管塞、堵塞、球头、窗玻璃减震座、减震底盘、底盘耐石击涂层等。

电器：电焊把电缆护套、电器弹性按键、无绳电话天线罩、电线电缆、仪器设备。

工业制造：密封件、传送带、电梯滑道、高压垫圈、收录机消音齿轮、石英钟消音齿轮、卷烟机弹簧片。

其他消费品：电动工具、体育用品、生活用品、塑料合金（共混和粘接PC\PVC\ABS\PBT\PET等极性塑料）。

美国杜邦 TPEE 55D，我们是做食品级TPE，TPE包胶料，防火阻燃TPE，高回弹TPE，TPE包胶ABS，TPE包胶PC，TPE包胶PP，

东莞市华韵塑胶有限公司是一家生产及贸易为一体的热塑性弹性体TPE | TPR | TPU | TPEE | 原材料供应商！本公司代理的品牌有：美国杜邦TPE/TPEE | 德国胶宝TPE | 荷兰DSM TPE/TPEE | 美国吉力士TPE | 炬辉公司与多家品牌原料供应商建立长期的合作关系，\*\*的一手货源，保证质量的可靠性与价格的合理性，且我司拥有自己的原料改性厂，可根据客户产品的实际需求进行各种增强改性，达到客户所需的理想效果，使客户以\*\*的投入获取\*\*的回报。

东莞市华韵塑胶有限公司长期出售美国杜邦TPEE材料 | TPEE海翠料 | TPEE原料 | 进口TPEE材料！TPEE是一种高耐磨，撕裂强度较高的一款弹性体材料！本公司凭借雄厚的实力以及卓越的品质，诚信的口碑，合理的价格及完善的服务水平，深受广大客户好评！