

# 水性哑光树脂Acure 803低弹水性哑光树脂

产品名称	水性哑光树脂Acure 803低弹水性哑光树脂
公司名称	上海缘禾化工有限公司广州分公司
价格	77.00/公斤
规格参数	外观:白色液体 固体含量 , :40.0 ± 1 阴离子:水性哑光树脂
公司地址	广州市天河区天河北路906号805房（仅限办公） （注册地址）
联系电话	18918158836

## 产品详情

水性哑光树脂Acure 803低弹水性哑光树脂水性哑光树脂Acure 803低弹水性哑光树脂水性哑光树脂Acure 803低弹水性哑光树脂水性哑光树脂Acure 803低弹水性哑光树脂水性哑光树脂Acure 803低弹水性哑光树脂ACURE 803 脂肪族水性聚氨酯分散体

### 简介

ACURE 803是一种高性能无溶剂阴离子脂肪族水性聚氨酯，无光泽，软触感，具有优异的耐水性和耐溶剂性能。

### 性能指标

#### 产品性能

外观  
白色液体

固体含量 , % 40.0 ± 1

pH , (25 ° C)  
- 9.0 7.0

粘度 Brookfield Viscosity mPa , 20 rpm - 25 ° C 100-<1000

离子类型  
阴离子

漆膜特性

硬度  
80 Shore A

拉伸强度 , mPa ASTM D882 185

断裂伸长率 , % ASTM D882 300 -400

应用

ACURE 803是一种无溶剂的哑光水性聚氨酯分散体,用于水性哑光面漆、皮革、纺织和纸张光油等。该产品不含哑粉和蜡粉,具有优异的抗划伤、耐水性、耐溶剂性和软触感。ACURE 803具有极好的机械性能(干湿擦洗),经干湿擦洗后不会失去哑光效果和发白。

贮存

该产品须在 5 ° C -35 ° C条件下存放,避免冷冻,贮存期6个月以上。

### 水性哑光树脂

我们所说的水性哑光树脂,通常是指不含哑粉、蜡粉,成膜后光泽全哑的自消光树脂,其消光的基本原理为:乳液胶粒粒径大小不均一,成膜后漆膜表面微观凹凸不平,造成光的漫反射,从而光泽较低。

水性哑光树脂主要有丙烯酸和聚氨酯两大类;其中丙烯酸类哑光树脂只是消光,对手感、耐刮擦性没有贡献,价格便宜;而聚氨酯类手感优异,有爽滑、丝滑、天鹅绒、阻滞、橡胶等多种不同手感,且由于聚氨酯柔韧的特性,耐磨耐刮擦性要比丙烯酸好很多。

上海缘禾化工有限公司专注于环保型化工原材料的应用与推广,有多款性能优异的水性聚氨酯哑光树脂,广泛应用于纸张、皮革、纺织、汽车等行业,欢迎朋友们来电咨询。