

PP埃克森美孚7555KNE2正牌原料高流动高抗冲

产品名称	PP埃克森美孚7555KNE2正牌原料高流动高抗冲
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	14.00/KG
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:7555KNE2 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

埃克森美孚化工拥有广泛的聚丙烯 (PP) 树脂产品组合，旨在满足汽车、家电、硬包装、消费品和工业品等各种应用领域严格的性能要求。

50 多年来，我们一如既往地致力于行业的发展，在技术创新和应用专长方面成绩斐然，并满足客户在不断发展的市场中的需求。

ExxonMobil 均聚聚丙烯 (hPP)、抗冲击共聚聚丙烯 (ICP) 和无规共聚聚丙烯 (RCP) 树脂具有多样化的物理特性。我们在全球范围内采用高标准进行生产，品质可靠且稳定如一，是成功企业的理想选择。此外，我们的聚丙烯 (PP) 树脂产品组合包括多种牌号，可单独使用或作为改性基材。

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	熔体流动速率	230 , 2.16kg	ASTM D-1238	50	
	洛氏硬度		ASTM D-785	89	
机械性能	拉伸模量		ISO 527-2/1	1370	

热性能	屈服抗张强度	51mm/min	ASTM D-638	25.4	
	屈服伸长率	51mm/min	ASTM D-638	4.6	
	弯曲模量	1%正割1.3mm/min	ASTM D-790A	1340	
		1%正割13mm/min	ASTM D-790B	1520	
		2.0mm/min	ISO 178	1270	
	简支梁缺口冲击强度	-30	ISO 179/1eA	4.2	
		-20		4.6	
		0		5.4	
		23		8.5	
	悬壁梁缺口冲击强度	23	ASTM D-256A	94	
		-40	ISO 180/1A	3.9	
		-18		4.2	
		23		7.4	
	落锤冲击	-29 ,3.18mm	ASTM D-5420	16.6	
	热变形温度	0.45MPa,未退火	ASTM D-648	105	
		0.45MPa,未退火	ISO 75-2/Bf	93	
		0.45MPa,退火	ASTM D-648	119	
		1.8MPa,退火	ISO 75-2/A	50.7	