

EVA 耐低温冲击 台湾台聚 UE659

产品名称	EVA 耐低温冲击 台湾台聚 UE659
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:台湾台聚 型号:UE659 产地:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

EVA 耐低温冲击 台湾台聚 UE659

EVA	UE631	USIFE台湾聚合	透明	VAC含量22% 熔脂1.4
EVA	UE632	VAC含量22% 熔脂2.2	UE659	VAC含量25% 熔脂2

产品参数

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	ASTM D-1238	2	g/10min
	密度	ASTM D-1505	0.947	g/cm3
机械性能	硬度	ASTM D-2240	31	Shore D
	延展性	铸膜成型	ASTM D-638 (ASTM D-882)	890 %
		射出	ASTM D-638 (ASTM D-882)	236 %

	薄膜MD	ASTM D-638 (ASTM D-882)	290	%
	薄膜TD	ASTM D-638 (ASTM D-882)	680	%
低温易脆性		ASTM D-746	< -76	/F50
冲击强度		ASTM D-1709	444	G/F50
降伏点抗张强度	铸膜成型	ASTM D-638 (ASTM D-882)	212	KG/cm2
	射出	ASTM D-638 (ASTM D-882)	114	KG/cm2
	薄膜MD	ASTM D-638 (ASTM D-882)	259	KG/cm2
	薄膜TD	ASTM D-638 (ASTM D-882)	240	KG/cm2
热性能	熔点	ASTM D-2117	77	
	维卡软化点	ASTM D-1525	54	
其它性能	VA含量	USIFE	25	%