

PC 科思创 Apec 1795

MVR (330 ° C/2.16kg) 30 cm 3/10 min ; 易于释放 ; 低粘度 ;
120) =173 ° C ; 刹车灯和指示灯盖 ; 前照灯反射器/挡板

PC 科思创 Apec 1797

MVR (330 ° C/2.16kg) 30 cm 3/10 min ; 低粘度 ; 易释放 ; 紫
120) =172 ° C

PC 科思创 Apec 1803

MVR (330 ° C/2.16kg) 10 cm 3/10 min ; 高粘度 ; 紫外线稳定
刹车灯和指示灯灯罩 ; 汽车内部灯罩 ; 家用灯罩 ; 前照灯透

PC 科思创 Apec 1895

MVR (330 ° C/2.16kg) 18 cm 3/10 min ; 容易释放 ; 软化温度
灯盖 ; 嵌入式灯具/反光板 ; 升起的制动灯 ; 前照灯反光板/前

PC 科思创 Apec 1897

MVR (330 ° C/2.16kg) 18 cm 3/10 min ; 易释放 ; 紫外线稳定
120) =182 ° C ; 灯罩 ; 前照灯透镜