

供应PA12美国EMS TR-55LX 特种工程塑料

产品名称	供应PA12美国EMS TR-55LX 特种工程塑料
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:美国EMS 型号:TR-55LX 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

供应PA12美国EMS TR-55LX 特种工程塑料

注塑模工艺条件

干燥处理：加工之前应保证湿度在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存，建议要在85 热空气中干燥4~5小时。如果材料是在密闭容器中储存，那么经过3小时温度平衡即可直接使用。

熔融温度：240~300 ；对于普通特性材料不要超过310 ，对于有阻燃特性材料不要超过270 。

高速注射速度可使成型良好。

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ASTM D792	1.18	23度比重
机械性能	抗压强度	ASTM D695	101	MPa
	拉伸模量	ASTM D638	2480	
	屈服点拉伸强度 57.9			
	弯曲模量	ASTM D790	2760	
	屈服点弯曲强度 91.7			
	屈服点伸长率 5.4	%		
	缺口冲击强度	ASTM D256	33.1	J/m
热性能	平行流动方向	ASTM D696	0.000074	cm/cm/
	热传导	ASTM C177	0.19	W/m/K
	热变形温度 264 psi , 未退火	ASTM D648	85.0	

光学性能	折射率		ASTM D542	1.490
	透光度		ASTM D1003	92.0
	雾度	1.2		