

# 食品级LLDPE 3214 吹塑级LLDPE

产品名称	食品级LLDPE 3214 吹塑级LLDPE
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	15.60/千克
规格参数	台湾台塑:食品级 3214:吹塑级PE 中国台湾:3214
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心14栋207房（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

台湾台塑食品级LLDPE 3214 薄膜级 吹塑级 食品级LLDPE

# TAISOX 3214

线性低密度聚乙烯 [Formosa Plastics Corporation](#) 产品说明：

TAISOX 3214是一种线性低密度聚乙烯材料。

该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:吹塑薄膜。TAISOX 3214的主要特性有:

Antiblock 软件

高强度

滑动

良好的密封性能

耐穿刺

典型应用领域包括:

包袋/内衬

包裹物

电影

农业

TAISOX 3214 物性表

基本性能

中等抗结块性

特性

中度光滑性

低密度

高拉伸强度

抗穿孔性

良好的剥离性

良好的热封性

用途

中等抗结块性  
薄膜

衬里

袋子

拉伸缠绕

形式

农业应用

加工方法

粒子

吹塑薄膜

物理性能额定值单位制测试方法

0.920

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)

1.0

薄膜厚度单位制测试方法

38

## 割线模量

1% 正割, MD : 38 m, 吹塑薄膜 142

1% 正割, TD : 38 m, 吹塑薄膜 157

## 抗张强度

MD : 屈服, 38 m, 吹塑薄膜 9.81

TD : 屈服, 38 m, 吹塑薄膜 10.8

MD : 断裂, 38 m, 吹塑薄膜 40.2

TD : 断裂, 38 m, 吹塑薄膜 31.4

## 伸长率

MD : 断裂, 38 m, 吹塑薄膜 620

TD : 断裂, 38 m, 吹塑薄膜 840

落锤冲击 (38 m, 吹塑薄膜)	150
埃尔曼多夫抗撕强度	
MD : 38 m, 吹塑薄膜	220
TD : 38 m, 吹塑薄膜	560
冲击能 韧性稳定值单位制测试方法	-70.0
维卡软化温度	93.0
熔融温度	122
光泽度 光泽能稳定值单位制吹塑薄膜法	47
透明度	53.0
雾度 (38.0 m, 吹塑薄膜)	15
补充信息 Ratio: 2	