

# EMAA美国杜邦 960 柔韧性好 可电镀 可喷涂

产品名称	EMAA美国杜邦 960 柔韧性好 可电镀 可喷涂
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	31.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

杜邦树脂SURLYN，塑胶粒具备优异的低温抗冲击韧性、出色的抗磨损、刮擦性能、出色的抗化学药品性能透明、清澈、光泽柔和华贵优异的熔融强度（熔融下拉伸不断裂）

EMAA是离子化树脂，其由乙烯与的共聚合物组成，是一种具有韧性、质轻、易加工的热塑性塑胶。

具有下列特质：

耐冲击性耐磨耗性耐低温性气密性极佳耐油脂和溶剂加工简易、设计方便颜色性良好、透明性佳

EMAA的耐冲击、运动护膝用品、滑板等运动用品，效果十分良好。另外鞋类后套、海绵则利用它质轻、加工简易、设计方便、颜色性良好、透明性佳、耐低温性等特质。

加工应注意事项：

1. EMAA具有吸湿性，拆装后暴露在空气中过久，会影响成型的品质，所以在成型前请先烘干，烘干温度请控制在60-65℃，时间约6-8小时。
2. 烘干设备中若无除湿设备请勿使用，否则加热只会让含水率上升。
3. 射出成型时，请加冷却水降低成型温度，以控制硬度、结晶度等物性，防止结晶速度过快或不均产生的水波纹。
4. 射出温度控制约在190-220℃之间，零件的冷却时间约射出时间的2-3倍。冷却时间长一点可使结晶较为完全，避免零件变形。
5. 压力请以饱压射出，因为原料流动性较低。
6. 可以利用PE来增加硬度，不过添加量以5%为上限。

